

УДК 542.74;66.095.217.3;661.183.6

Н. А. ЗАКАРИНА, Н. А. КОРНАУХОВА

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НОСИТЕЛЯ И ОТНОСИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ КОМПОНЕНТОВ Ni-КАТАЛИЗАТОРОВ НА ГИДРОКОНВЕРСИЮ *n*-ГЕКСАНА

(Представлена академиком НАН РК М. Ж. Журиновым)

Исследована гидроконверсия *n*-гексана на Ni-катализаторах, нанесенных на природные глины и модифицированных цеолитами ZSM-5 и НМ, в интервале температур 250–400 °C и атмосферном давлении.

Изомеризация является традиционным методом селективной конверсии парафиновых углеводородов [1–3] и служит объектом интенсивных исследований, что обусловлено возрастающими потребностями в изопарафиновых углеводородах. Решение всемирной проблемы загрязнения воздуха связано с производством экологически чистых моторных топлив с высокими октановыми числами. Для этой цели в последние годы разрабатываются каталитические способы получения из *n*-алканов изомерных углеводородов, которые могут использоваться в качестве экологически чистых высокооктановых добавок к моторному топливу. Разработка высокоэффективных катализаторов, не содержащих платиновых металлов, для процесса изомеризации C₅–C₆ алканов в высокооктановые изомеры представляет значительный интерес.

Цель настоящей работы состоит в изучении процесса гидроконверсии *n*-гексана на Ni-катализаторах, нанесенных на природные глины, и влиянии кислых добавок на направление реакции.

Экспериментальная часть

В ходе эксперимента были исследованы катализаторы с двумя видами матриц, в качестве которых использовались природные глины Нарынкольского и Таганского месторождений. Нарынкольская глина относится к слюдистому типу с основными породообразующими минералами – слюдой и гидрослюдой. Дополнительно эта глина содержит примеси полевого шпата, карбонатных материалов и кварца [4]. Глина Таганского месторождения представляет собой монтмориллонит в Na- или Ca-формах. Были также исследованы два типа цеолитов в H-формах: морденит (НМ) с модулем 10 и ZSM-5 (HZSM-5) с модулем 39,5.

Катализаторы готовили последовательной пропиткой смеси глины или глины и цеолита раствором соли никеля (Ni(NO₃)₂) с добавкой гетерополикуслоты с последующим формированием и высушиванием. Затем катализаторы прокаливали при 200 и 450 °C и восстанавливали водородом при 450 °C. Содержание никеля во всех катализаторах составляло 5 мас.%, ГПК – 1 мас.%. В качестве гетерополикуслоты исследована кремнемолибденовая H₄SiMo₁₂O₄₀ЧxH₂O (SiMo₁₂). Глина Нарынкольского месторождения (НК) была подвергнута кислотной обработке по методике [5], а таганский монтмориллонит в Ca-форме (СаММ) использовался без активации.

Гидроконверсия *n*-гексана исследовалась в лабораторной установке проточного типа со стационарным слоем катализатора (5 см³) при атмосферном давлении водорода и температурах 250–400 °C, объемной скорости *n*-гексана 0,82 ч⁻¹ и мольном соотношении H₂:C₆H₁₄ = 3,5 [6]. Продукты реакции идентифицировали методом газожидкостной хроматографии (хроматограф «модель 3700») с использованием капиллярной колонки, заполненной скваланом.

Результаты и их обсуждение

Выбор нарынкольской глины в качестве одного из компонентов носителя для Ni-катализатора обусловлен не только ее собственной каталитической активностью, но и определенными структурными свойствами. Из табл. 1 видно, что активированная глина имеет достаточно высокую удельную поверхность и поры с размером

от 12,5 до 75 Å°. При нанесении Ni поверхность уменьшается, но растет объем пор и снижается их эффективный радиус. Промотирование Ni-катализатора SiMo₁₂-ГПК и цеолитом ZSM-5 при-

Таблица 1. Характеристики НК и ММ-глины
и Ni-катализаторов на ее основе

| Образец | S_{W^*} $\text{м}^2/\text{г}$ | V_{\max^*} $\text{мл}/\text{г}$ | R_{ϕ^*} \AA | R_{\max^*} \AA |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| НК | 46,83 | 0,16 | 12,5–75 | 13; 55 |
| Ni/НК | 27,59 | 0,38 | 12,5–60 | 37,5; 50 |
| Ni/НК+SiMo ₁₂ -ГПК | 23,13 | 0,37 | 12,5–63 | 29; 43,7 |
| Ni/НК+ГПК+ ZSM-5 | 52,7 | 0,43 | 12,5–62 | 46,8 |
| Ca-MM | 83,52 | 0,2 | 11–50 | 50 |

водит к росту удельной поверхности и увеличению объема пор примерно в 3 раза по сравнению с исходной активированной глиной. Таганский монтмориллонит в Са-форме имеет удельную поверхность 83,5 $\text{м}^2/\text{г}$, объем пор 0,2 $\text{мл}/\text{г}$ и эффективный радиус пор 11–50 \AA .

Была исследована каталитическая активность Ni-катализаторов, нанесенных на различные глины при варьировании природы обменного катиона. Известно, что большинство промышленных месторождений бентонитов кальциевые, поэтому были изучены каталитические свойства монтмориллонита Таганского месторождения в Са-форме и Нарынкольского месторождения в Н-форме (табл. 2). При сопоставлении полученных данных можно видеть, что оба катализатора имеют небольшую активность при 250–300 °C. С повышением температуры до 350–400 °C конверсия *n*-гексана растет, особенно для нарынкольской глины. Так, при 400 °C конверсия *n*-гексана составляет 90 и 72,7% на Ni-катализаторах

торе, нанесенном на НК и ММ соответственно. Однако в продуктах реакции обнаружены лишь продукты гидрокрекинга в случае Са-формы ММ, а на НК-глине наряду с газообразными углеводородами найдено небольшое количество изобутана.

На следующем этапе проводили подбор оптимального соотношения нарынкольской глины – цеолит и переход к цеолиту ZSM-5, а также изучение его влияния на изомеризующие свойства Ni-катализаторов. Было показано, что при оптимальном содержании нарынкольской глины и цеолита ZSM-5 при 250–300 °C на Ni-катализаторе идет процесс изомеризации *n*-гексана с образованием 2- и 3-метилпентанов, тогда как при 350–400 °C начинают преобладать процессы гидрокрекинга с образованием C_1 – C_3 -углеводородов. Оптимальное соотношение глина : цеолит составляет 5,3. При увеличении этого соотношения до 8,5 конверсия *n*-гексана резко снижается, а при уменьшении этого соотношения до 3,75 и 2,8 также происходит более плавное сокращение конверсии *n*-гексана. Необходимо отметить, что при проведении испытаний катализаторов с различным соотношением глина : цеолит были изменены условия предварительной активации и проведения реакции, что положительным образом отразилось на результатах (табл. 3).

Из табл. 3 видно, что на катализаторе с соотношением глина : цеолит 5,3 при 300 °C конверсия *n*-гексана составляет 46,2% при 100%-ной селективности. В результате реакции образует-

Таблица 2. Изомеризация *n*-гексана на Ni-катализаторах, нанесенных на нарынкольскую глину (НК) и таганский монтмориллонит в Са-форме (Са-MM)

| № кат. | Глина | 250 °C | | | 300 °C | | | 350 °C | | | 400 °C | | |
|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | | $\alpha, \%$ | S_{C_6} | $S_{C_{4+}}$ |
| 331 | НК | 0,73 | 40 | 100 | 0,73 | 40 | 100 | 29 | 0 | 0 | 90 | 7,8 | 7,8 |
| 328 | Са-MM | 0,17 | 29,4 | 100 | 0,14 | 43 | 100 | 7,4 | 1,2 | 1,85 | 72,7 | 0 | 0 |

Таблица 3. Гидроконверсия *n*-гексана на Ni-катализаторах с различным соотношением глина : цеолит

| Соотношение глина (НК) : цеолит (ZSM-5) | 250 °C | | | 300 °C | | | 350 °C | | | 400 °C | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | $\alpha, \%$ | S_{C_6} | $S_{C_{4+}}$ |
| 8,5 | 5,3 | 100 | 100 | 12,4 | 100 | 100 | 40,9 | 48,6 | 48,6 | 87,4 | 5,8 | 13,8 |
| 5,3 | 23,6 | 100 | 100 | 46,2 | 100 | 100 | 84,7 | 8,7 | 28,1 | 100 | 0 | 0 |
| 3,75 | 16,8 | 100 | 100 | 31,87 | 100 | 100 | 71,8 | 39,9 | 55,2 | 85,8 | 0 | 8,4 |
| 2,8 | 23,9 | 100 | 100 | 40,6 | 100 | 100 | 62,2 | 56 | 66,6 | 90,6 | 12,7 | 22,6 |

ся 32,0% 2-МП и 9,3% 3-МП. На этом катализаторе 100%-ная селективность сохраняется в интервале температур 250–300 °C. При 400 °C на оптимальном катализаторе из *n*-гексана со 100%-ным выходом образуются только C₁–C₃-углеводороды. На катализаторах с повышенным содержанием цеолита (глина : цеолит 3,8 и 2,8) рост температуры до 350 и 400 °C способствует протеканию процессов гидрокрекинга, однако количество образующихся C₁–C₃-углеводородов снижается по сравнению с результатами на Ni-катализаторе с оптимальным соотношением глина : цеолит.

Ранее нами было показано, что Ni/Al₂O₃-катализаторы, модифицированные морденитом и SiMo₁₂, обладают повышенными изомеризующими свойствами. Нами были исследованы также Ni-катализаторы аналогичного состава, нанесенные на глины Таганского и Нарынкольского месторождений. Благоприятное соотношение между количеством Ni-центров и кислотными характеристиками бифункциональных катализаторов достигалось введением ГПК, которая способствует диспергированию металлических частиц Ni и изменяет распределение кислотных центров [7]. Было показано, что Ni-катализаторы, нанесенные на монтмориллонитовую глину в H-форме и модифицированные морденитом и SiMo₁₂-ГПК, отличаясь высокой активностью, в значительной степени крекируют *n*-гексан до газообразных (в первую очередь C₁–C₃) углеводородов.

В связи с изложенным представляет интерес проследить влияние обменной формы таганского монтмориллонита, используемого в качестве носителя цеолитсодержащих Ni-катализаторов, на

направление реакции гидроконверсии *n*-гексана. Сопоставление активности и селективности Ni+ZSM-5-катализаторов, нанесенных на CaMM и HK, при оптимальном соотношении глина : цеолит показывает, что на обоих катализаторах конверсия растет с повышением температуры от 250 до 450 °C, причем во всем изученном интервале температур конверсия выше на Ni-катализаторе на HK (рис. 1, а).

Образование изогексанов – 2- и 3-метилпентанов происходит только при 250 °C на Ni+ZSM-5/CaMM-катализаторе с конверсией 3,6%, тогда как на Ni+ZSM-5/HK-катализаторе *n*-гексан изомеризуется в изогексаны только при температурах 250 и 300 °C с образованием 23,6 и 46,2% 2- и 3-МП соответственно (табл. 4).

Селективность по изомерам резко падает при повышении температуры до 300 °C в случае Ni+ZSM-5/CaMM и до 350 °C на Ni-катализаторе на HK (рис. 1, б). В продуктах реакции при T > 250 °C на Ni/CaMM обнаружены только газообразные C₁–C₃-углеводороды. Процессы гидрокрекинга преобладают при T > 350 °C на Ni+ZSM-5/HK с образованием также только C₁–C₃-углеводородов.

Введение ГПК в состав Ni/CaMM-катализаторов привело к повышению изомеризующей активности только при 250 и 300 °C (рис. 2).

Так, при 250 °C конверсия *n*-гексана растет при введении SiMo₁₂ и PW₁₂ на 2,2 и 2,5%, а селективность – на 2,3 и 15% соответственно по сравнению с немодифицированным катализатором. При более высоких температурах *n*-гексан подвергается в основном гидрокрекингу на изученных катализаторах. Селективность по изогексанам при 300 °C повышается на 12,9 и 68,7%




Рис. 1. Зависимость конверсии (а) и селективности по C₆-углеводородам (б) от температуры процесса на Ni + ZSM-5-катализаторах, нанесенных на HK и CaMM

Таблица 4. Активность и селективность Ni+ZSM-5-катализаторов, нанесенных на таганскую (СаММ) и нарынкольскую (НК) глины, при гидроконверсии *n*-гексана и состав основных продуктов

| Катализатор | Ni+ZSM-5/СаММ | | | | Ni+ZSM-5/НК | | | |
|--|---------------|-------|------|------|-------------|------|------|-----|
| | 250 | 300 | 350 | 400 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Т, °С | | | | | | | | |
| Конверсия, % | 3,6 | 34,9 | 73,4 | 87,0 | 23,6 | 46,2 | 84,7 | 100 |
| Селективность С ₄₊ , % | 100 | 6,7 | 0 | 0 | 100 | 100 | 28,1 | 0 |
| Селективность С ₆₊ , % | 88,4 | 0,1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 8,8 | 0 |
| Состав основных продуктов, %: | | | | | | | | |
| Σ С ₁ –С ₃ | 0 | 32,6 | 73,4 | 87,0 | 0 | 0 | 55,0 | 100 |
| Σ <i>n</i> -С ₄ –С ₅ | 0 | Сл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 |
| Изо-С ₄ | 0 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 0 |
| 2-МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0 |
| 2-МП | 1,9 | 0,03 | 0 | 0 | 15,0 | 32,0 | 6,5 | 0 |
| 3-МП | 1,3 | 0,02 | 0 | 0 | 8,6 | 9,3 | 0,9 | 0 |
| Σ С ₇ | 0,4 | Сл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Рис. 2. Зависимость конверсии (а) и селективности по С₆-углеводородам (б) от температуры процесса.
Составы катализаторов: 1 – СаММ + Ni + ZSM-5; 2 – СаММ + Ni + ZSM-5 + SiMo₁₂; 3 – СаММ + Ni + ZSM-5 + PW₁₂

при введении SiMo₁₂ и PW₁₂ соответственно. Следовательно, независимо от обменной формы таганского монтмориллонита Ni-катализаторы на его основе отличаются высокой гидрокрекирующей активностью при Т > 250 °С с образованием из *n*-гексана газообразных С₁–С₃-углеводородов.

Полученные результаты показали, что активированная нарынкольская глина является наиболее перспективным носителем для Ni-катализаторов в процессе гидроизомеризации *n*-алканов при температурах 250–300 °С, тогда как Ni-катализаторы на таганском монтмориллоните в Н- и Са-обменной формах обнаруживают высокую гидрокрекирующую активность при Т > 250 °С.

В результате исследований подобран оптимальный состав цеолитсодержащего Ni-катализатора на нарынкольской глине и условия проведения процесса, которые позволили в мягких условиях (1 атм, 300 °С) с выходом 46,2% из *n*-гексана получать изогексаны.

1. Бурсиан Н.Р., Коган С.Б. // Успехи химии. 1989. Т. 58, вып. 3. С. 451-474.

2. Лопаткин С. В., Степанов В. Г., Ионе К. Г. // Нефтехимия. 2002. Т. 42. С. 222-227.

3. Харламов В.В. // Нефтехимия. 1998. Т. 38, № 6. С. 439-457.

4. Закарина Н.А., Фазлиддинова Н.Б., Акулов А.Г. // Нефтехимия. 2002. Т. 42, № 2. С. 118-122.

5. Баталова Ш.Б. Физико-химические основы получения и применения катализаторов из адсорбентов и бентонитов. Алма-Ата: Наука, 1986. 168 с.

6. Закарина Н.А., Корнаухова Н.А. // Изв. НАН РК. Сер. хим. 2005. №1. С. 34-40.

7. Закарина Н.А., Волкова Л.Д., Аутанов А.М., Корнаухова Н.А. // Нефтехимия. 2005. Т. 45, №3. С. 214-218.

Резюме

250–400 °С температурада және атмосфералық қысымда Ni катализаторына табиги саз балшық, модифицирленген цеолит ZSM-5 және НМ қондырылған *n*-гексанның гидроконверсиясы зерттелген.

Summary

Hydroconversion of *n*-hexane on Ni-catalysts supported on natural clays and modified by zeolites ZSM-5 and HM in temperature range 250–400 °C and atmospheric pressure was studied.

Институт органического катализа и электроХимии им. Д. В. Сокольского