

УДК 541.13:546.22

A. БАЕШОВ, A. K. ОМАРОВА,
A. K. МАМЫРБЕКОВА, С. А. БАЕШОВА, Л. НЕМЕТОВА



АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО ЭЛЕКТРОПРОВОДНОГО СЕРА-ЭЛЕКТРОДА В ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРАХ

Впервые исследовано электрохимическое поведение компактного электропроводного сера-электрода в щелочных растворах методом снятия потенциодинамических поляризационных кривых. Изучены механизм и кинетика электрохимических процессов сера-электрода и определено влияние различных факторов на анодное поведение серы.

Сера – диэлектрик, поэтому электрический ток не проводит. В связи с этим на первый взгляд не должно быть даже речи об электрохимическом поведении элементарной серы. В монографии [1] систематизированы и обобщены данные об электрохимическом поведении кислородсодержащих и ряда других неорганических соединений серы за последние 50–60 лет. Об электрохимическом поведении элементарной серы имеются лишь обрывочные и противоречивые сведения. Как свидетельствуют литературные данные [1,2], элементная сера при со-прикосновении с электродами может проявить электрохимическую активность.

Авторы работы [2] изучали восстановление суспензии серы и установили, что на свинцовом и цинковом катодах сера не подвергается восстановлению в кислых и щелочных растворах. Однако на графитовых катодах в нейтральных и щелочных растворах она восстанавливается до сульфид-ионов. А по данным [3] при катодной поляризации суспензии элементной серы последняя с относительно высоким выходом по току восстанавливается с образованием сероводорода.

В работе [4] исследовано анодное поведение элементной серы, предварительно растворенной в щелочных растворах, на электродах из платины, кобальта, молибдена и золота. Авторы считают, что сера сначала взаимодействует с гидроксид-ионами и в зависимости от их соотношения в растворе образуются моно- и полисульфид-ионы, окисление которых может идти по следующим реакциям:



По данным [5,6] осадившаяся на поверхности электрода сера из растворов тиомочевины и сероводорода окисляется до сульфит- и сульфат-ионов. В работах [1,7] изучено катодное и анодное поведение порошковой элементной серы в щелочном растворе. В связи с тем, что сера является диэлектриком, ее электрохимическое поведение исследовано на твердом электроде – подложке специальной конструкции, на поверхность которой помещался порошок серы. На основании снятия поляризационных кривых установлено, что на катоде сера восстанавливается до полисульфид-ионов, а на аноде окисляется с образованием сульфит- и сульфат-ионов. Показано также, что механизм окисления и восстановления элементной серы зависит от материала электрода-подложки.

В данной работе нами исследовано электрохимическое поведение компактного электропроводного сера-электрода. С этой целью нами разработан способ изготовления электропроводного композиционного сера-графитового электрода [8].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Циклические потенциодинамические поляризационные кривые снимались на потенциостате марки СВА-1БМ. Основные поляризационные кривые снимались при скорости развертки потенциала 10 мВ/с. Измерения проводились относительно хлорсеребряного электрода («плюс» 0,203 В). Площадь поверхности композиционного сера-графитового электрода 4 мм².

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Электрохимическое поведение серы в щелочных растворах исследовалось методом снятия катодно-анодных и анодно-катодных циклических потенциодинамических поляризационных кривых.





Рис. 1. Катодно-анодные (1) и анодно-катодные (2) циклические потенциодинамические поляризационные кривые электропроводного сера-электрода в 1 М KOH

Как видно из рис. 1 (кривая 1), на катодно-анодной циклической полярограмме при смещении потенциала в катодном направлении в области потенциала минус 0,5 и минус 1,5 В наблюдается ток восстановления серы с образованием полисульфид-ионов по реакции



Полисульфид-ионы далее могут восстанавливаться до моносульфида по реакции




Для катодного процесса восстановления серы нет четко определенных значений стандартных потенциалов $-E^\circ$. Известно лишь, что эта величина колеблется между минус 0,48 В и минус 0,58 В, но в большинстве случаев это значение ближе к минус 0,48 В [1].

При катодном восстановлении серы при электродное пространство окрашивается в желтый цвет, что характерно для раствора, содержащего полисульфид-ионы. При смещении потенциала катода до минус 1,8 В на сера-графитовом электроде выделение газообразного водорода не наблюдается. Это свидетельствует о том, что катодный ток расходуется только на реакцию восстановления серы до полисульфид- и моносульфид-ионов.


При смещении потенциала сера-графитового электрода из катодной в анодную область, при значениях потенциала минус 0,3 В на полярограмме

фиксируется анодный максимум тока окисления только что образовавшихся полисульфид-ионов по реакции (1).



При дальнейшем смещении потенциала электрода в анодном направлении в области плюс 1,0 – плюс 1,5 В наблюдается волна окисления свежеобразованной элементной серы до сульфит-ионов по реакции



Далее при смещении потенциала электрода в анодную область фиксируется ток окисления гидроксид-ионов с образованием газообразного кислорода:



На анодной ветви полярограммы ток образования сульфат-ионов до потенциала выделения кислорода реакции не фиксируется. Хотя, как показывают результаты электролиза, при анодной поляризации сера-электрода в гальваностатических условиях в щелочных растворах сульфат-ионы образуются, по всей вероятности, по реакциям



Образовавшиеся ранее по реакции (6) сульфит-ионы затем также могут окисляться выделяющимся на аноде кислородом:



Далее нами снимались анодно-катодные циклические поляризационные кривые (см. рис.1, кривая 2). При смещении потенциала электропроводного сера-электрода в анодном направлении до потенциала выделения кислорода ток окисления не наблюдается. Это свидетельствует о том, что плавленая сера (серо-графитовый электрод готовили плавлением) обладает меньшей электрохимической активностью по сравнению со свежеобразованной серой. Нами установлено, что при электролизе, т.е. при анодной поляризации серы в гальваностатических условиях, серо-графитовый электрод окисляется с образованием сульфит- и сульфат-ионов. Можно полагать, что образование указанных анионов происходит лишь при потенциале выделения кислорода.

При обратном смещении потенциала сера-электрода в катодном направлении до потенциала минус 0,5 В никаких токов восстановления не фикси-




Рис. 2. Анодные поляризационные кривые предварительно катодно поляризованного сера-электрода (а) и логарифмическая зависимость высоты предельного тока окисления полисульфид-ионов от логарифма концентрации KOH в растворе (б):
1 – 0,5 М; 2 – 1,0 М; 3 – 2,0 М; 4 – 3,0 М; 5 – 4,0 М; 6 – 5,0 М




Рис. 3. Анодные поляризационные кривые предварительно катодно поляризованного сера-электрода (а) и изменение максимума тока окисления полисульфид-ионов в зависимости от скорости развертки потенциала (б):
1 – 5 мВ/с; 2 – 10 мВ/с; 3 – 20 мВ/с; 4 – 50 мВ/с; 5 – 100 мВ/с

руется. При более отрицательных катодных потенциалах наблюдается лишь ток восстановления серы с образованием полисульфид-ионов по реакции (1). Это свидетельствует о том, что реакция образования сульфит- и сульфат-ионов необратима.

Далее было подробно исследовано анодное окисление полисульфид-ионов по реакции (1), предварительно образованных по реакции (4) при катодной поляризации сера-электрода при потенциале «минус» 1,75 В в течение 2 мин.

Как видно из полярограммы (рис.2), на сера-электроде с повышением концентрации гидрооксида калия высота максимума тока окисления поли-

сульфид-ионов линейно растет. Из линейной зависимости $\lg i - \lg [KOH]$ определен порядок реакции окисления, который соответствует значению 1,05.

На рис. 3 приведены потенциодинамические поляризационные кривые окисления предварительно катодно образованных полисульфид-ионов при различных скоростях развертки потенциала в интервале 5–100 мВ/с. Как видно из рис. 3, с увеличением скорости развертки потенциала повышается высота тока окисления, что свидетельствует о протекании процесса в диффузионном режиме.

Установлено, что с повышением температуры раствора в пределах 20–70 °С высота максимума




Рис. 4. Анодные поляризационные кривые предварительно катодно поляризованного сера-электрода (а) и зависимость логарифма высоты тока окисления полисульфид-ионов от температуры электролита (б): $t, {}^\circ\text{C}$: 1- 20, 2- 30, 3- 40, 4- 50, 5- 60, 6- 70

тока окисления полисульфид-ионов повышается (рис. 4). На основании аррениусовой зависимости $\lg i - 1/T$ рассчитана кажущаяся энергия активации реакции окисления полисульфид-ионов, которая соответствует значению 4,77 кДж/моль, что свидетельствует о протекании реакции в диффузионном режиме.

На основании обработки поляризационных кривых по методике Галюса [9] рассчитаны коэффициент переноса α_n и коэффициент диффузии полисульфид-ионов, они соответственно равны $-0,12$ и $4,1 \cdot 10^{-4} \text{ см}/\text{с}$.

Таким образом, нами впервые исследовано электрохимическое поведение компактного электропроводного сера-электрода в щелочных растворах методом снятия потенциодинамических поляризационных кривых. Показано, что при катодной поляризации сера восстанавливается с образованием полисульфид-ионов. Установлено, что свежеобразованная сера обладает высокой анодной активностью и окисляется до потенциала выделения кислорода. Плавленая сера обладает меньшей электрохимической активностью, и ее окисление происходит при потенциалах образования кислорода.

ЛИТЕРАТУРА

- Баев А., Жданов С.И., Тулебаев и др. Электрохимия серы и ее соединений. Алматы: Фылым, 1997. 160 с.
- Томилов А.П., Каабак Л.В., Варшавский С.Л. Электрохимическое восстановление серы // Журн. Всесоюз. хим. общества им. Д.И. Менделеева. 1963. Т.8, №6. С.703-704.

3. Гладышев В.П., Захаров В.А., Сыроежкина Т.В. и др. А.с. СССР № 711172.

4. Михнев А.Д., Баев А.В., Власова Ю.Ю. Анодное поведение серы в щелочных растворах на платине, кобальте и молибдене // Изв. вузов. Цв.металлургия. 1988. №2. С. 55-58.

5. Сутягина А.А., Перепелица В.А., Семененко Н.Н. Исследование процессов окисления серы на палладиевых электродах // Ж. физ. хим. 1983. №3. С. 685-688.

6. Сутягина А.А., Матвеева Г.М., Семененко М.Н. Исследование процессов электрохимического окисления серы и регенерации отравленных ею иридиевых электродов // Ж. физ. хим. 1985. №3. С. 730-732.

7. Баев А., Баева А.К., Лисова И.В., Борова Е.Н. Электрохимическое поведение дисперсной элементарной серы на твердых электродах в щелочных растворах // Комплексное использование минерального сырья. 1989. № 8. С.20-23.

8. Баев А., Мамырбекова А., Омарова А. и др. Способ изготовления сера-графитового электрода. Предпатент РК по заявке № 2005/03.12.1 от 09.03.05.

9. Галюс З. Теоретические основы электрохимического анализа. М.: Мир, 1974. 552 с.

Резюме

Сілтілі ерітінділерде ток өткізетін құқырт электродының электрохимиялық қасиеттері потенциалды динамикалық қысықтар түсіру арқылы алғаш рет зерттелген. Құқырттың еру үрдістерінің механизмі мен кинетикалық заңдардың тарына әртүрлі факторлардың әсері қарастырылған.

*Институт органического катализа
и электрохимии им. Д.В. Сокольского,
г. Алматы*

*Международный Казахско-Турецкий
университет имени Х.А. Ясави,
г. Кентай*

Поступила 15.02.2006 г.