

*Д.Т. ОМАРОВ, К.А. АЛТЫНБЕКОВА, А.К. ЖАРМАГАМБЕТОВА*

## **ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ НОСИТЕЛЯ И СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА АКТИВНОСТЬ ПОЛИМЕРМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАТАЛИЗАТОРА В ОКИСЛЕНИИ ЦИКЛОГЕКСАНА**

Катализаторы на основе нитрата хрома (III), закрепленного на поверхности различных неорганических носителей (алюмосиликаты марки Siral-40 и Siral-20,  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{ZnO}$ , г- $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), модифицированные полиэтиленгликолем, исследованы при окислении циклогексана пероксидом водорода в мягких условиях. Показано влияние природы подложки на выход продуктов реакции. Наибольшую активность и избирательность проявляет система —2%Ст-ПЭГ/ $\text{ZnO}$ . Конверсия субстрата на ней достигает 42,7%, при селективности по кетону 91,8%. Выявлено, что увеличение кислотности носителя приводит к снижению активности каталитической системы. Варьировались условия синтеза катализаторов на оптимальном из них и сравнивались их свойства в реакции окисления.

Хромсодержащие оксидные катализаторы широко применяются в реакциях окисления органических соединений. Однако окислительные процессы на них протекают, как правило, при повышенных температурах и давлениях [1]. Гомоген-

ные системы на основе солей хрома высокоеф-  
фективны, но нестабильны [2].

Закрепленные на носителях посредством функциональных полимеров каталитические си-  
стемы в последнее время привлекают все боль-

ший интерес, так как при высокой эффективности сохраняют заметную стабильность [3, 4].

Ранее было показано, что 2%Cr/ZnO катализатор, модифицированный полиэтиленгликолем (ПЭГ), проявляет каталитическую активность в реакции окисления циклогексана пероксидом водорода в мягких условиях [6].

Известно [5], что адсорбция полимеров и свойства нанесенных катализаторов зависят от характера подложки. В связи с этим в настоящей работе исследованы влияние природы подложек и условий приготовления катализаторов на формирование хромсодержащих систем, модифицированных высокомолекулярными соединениями, а также их поведение в селективном окислении циклогексана пероксидом водорода в мягких условиях.

## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

*Приготовление катализаторов.* Полимерметаллические катализаторы на основе хрома готовились по адсорбционной методике, описанной в работах [6, 7]. В качестве носителей использовались оксиды алюминия, кремния и цинка, а также алюмосиликаты (Siral-40, Siral-20), отличающиеся кислотно-основными свойствами.

На примере 2%Cr-ПЭГ/ZnO изучено влияние способа приготовления (адсорбционный, пропиточный, пропиточный с дальнейшим прогреванием при 100°C) на активность в реакции окисления циклогексана в мягких условиях.

*Методика эксперимента.* Окисление циклогексана пероксидом водорода проводили в волюметрической установке при 40 °C и атмосферном давлении в течение 4 ч. В качестве растворителя использовали ацетонитрил. Хроматографический анализ исходного соединения и про-

дуктов окисления проводили при 80 °C на колонке с хроматоном N/W-DMCS (активная фаза 15% Carbowax-20M).

## РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Данные о влиянии природы носителя на активность хромового полимермодифицированного катализатора в процессе окисления циклогексана представлены в табл. 1. На всех системах образуется преимущественно циклогексанон, по которому оценивалась селективность процесса.

Наиболее активной оказалась каталитическая система, закрепленная на ZnO; конверсия углеводорода на ней в 2 раза выше, чем на алюмосиликатах, и в 3,5 раза выше, чем на SiO<sub>2</sub>. При нанесении Cr(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> на γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> образуется система, осуществляющая окисление с количественным выходом кислородсодержащих веществ (34,3%). На Cr-ПЭГ/SiO<sub>2</sub> сумма продуктов реакции не превышает 12,5%. Высокая избирательность достигается на всех синтезированных катализаторах, значения которых колеблются в зависимости от природы носителя в интервале 82,4–91,8%. Наибольшее образование кетона наблюдалось в присутствии 2%Cr-ПЭГ/ZnO.


По данным термопрограммированной десорбции аммиака алюмосиликаты характеризуются центрами средней кислотности. Максимальное количество аммиака десорбируется с них при температурах 540–555 °C. ZnO в отличие от всех систем обладает только слабокислыми центрами. По-видимому, на амфотерном оксиде цинка наиболее благоприятна адсорбция неионогенного полимера, каковым является ПЭГ. На кислотных же носителях лучше закрепляется высокомолекулярное соединение основного характера.

Таблица 1. Окисление циклогексана на 2% хромовых катализаторах, модифицированных ПЭГ, на различных носителях ( $[C_6H_{12}] = 1,8$  моль/л,  $[H_2O_2] = 0,31 \cdot 10^2$  моль/л,  $m_{\text{кат}} = 0,03$  г,  $T = 40$  °C,  $P = 1$  атм,  $t_{\text{реакции}} = 4$  ч)

Носитель	Конверсия, %	Выход продуктов, %		S по кетону, %
		Кетон	Спирт	
SiO <sub>2</sub>	12,5	10,3	2,2	82,4
Siral-40*	18,9	16,9	2,0	89,4
Siral-20**	22,0	19,8	2,2	90,0
γ-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	34,3	28,7	5,6	83,7
ZnO	42,7	39,2	3,5	91,8

\* Алюмосиликат с содержанием SiO<sub>2</sub> 40%.

\*\* Алюмосиликат с содержанием SiO<sub>2</sub> 20%.



Окисление циклогексана на различных катализаторах

Это предположение было подтверждено закреплением на кислотных носителях (Siral-40, SiO<sub>2</sub>) полигексаметиленгуанидина (ПГМГ), способного образовывать с кислотными группами соединения по типу четвертичных аммониевых солей, а следовательно, и создавать более прочную связь его с поверхностью указанных подложек. На модифицированных ПГМГ системах, закрепленных как на алюмосиликате, так и силикагеле, конверсия субстрата и селективность по кетону заметно увеличились в сравнении с системами, закрепленными на этих же носителях через неионогенный ПЭГ (см. рисунок). Эти данные подтверждают гипотезу о влиянии кислотно-основных свойств компонентов на адсорбцию полимера на носитель и активность системы.

Проблема утилизации смывных вод диктует необходимость усовершенствования адсорбционного способа приготовления катализаторов. В целях исключения стадии промывки разрабо-

танных нами систем были приготовлены образцы методом пропитки и дальнейшей сушки при 100 °C. Поведение катализаторов, приготовленных адсорбционным и пропиточным методами, практически не отличалось в реакции окисления циклогексана (табл. 2). Однако система, прогретая при повышенной температуре, оказалась менее активной – конверсия циклогексана на ней в 2 раза меньше при незначительном увеличении выхода кетона (на 3%). По-видимому, воздействие высокой температуры на систему приводит к ее разрушению, возможно, образованию оксидов хрома и соответственно к падению эффективности в каталитическом процессе.

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод, что для хромовых катализаторов, модифицированных неионным ПЭГ, наиболее подходящим носителем среди изученных является нейтральный ZnO. На 2%Cr-ПЭГ/ZnO достигнуты высокие конверсия субстрата (42,7%) и избирательность (91,8%) в про-

Таблица 2. Активность катализатора 2% Cr-ПЭГ/ ZnO, приготовленного различными способами, в окислении циклогексана. ( $[C_6H_{12}] = 1,8$  моль/л,  $[H_2O_2] = 0,31 \cdot 10^2$  моль/л,  $m_{\text{кат}} = 0,03$  г,  $T = 40^\circ C$ ,  $P = 1$  атм,  $t_{\text{реакции}} = 4$  ч)

Способ приготовления	Конверсия, %	Кол-во продуктов, %		Селективность по кетону, %
		Кетон	Спирт	
Адсорбционный	42,7	39,2	3,5	91,8
Пропиточный	39,7	36,3	3,4	91,4
Пропиточный (прогрет при 100°C)	23,0	21,9	1,1	95,2

цессе окисления циклогексана. Повышение кислотности подложки приводит к снижению активности катализаторов. При использовании адсорбционного и пропиточного способов в синтезе каталитических систем их свойства не изменяются, тогда как при высокотемпературной обработке выход продуктов значительно снижается.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Grzybowska B., Słoczyński J., Grabowski R., Kerommes L., Wcislo K., Bobinska T.* // Applied Catalysis A: General 209 (2001) 279–289. Oxidation of C<sub>2</sub>–C<sub>4</sub> alkanes on chromium oxide/alumina and on Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: catalytic and TPD studies.
2. *Kopylovich M.N., Kirillov A.M., Baev A.K., Pombeiro A.J.L.* // Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 206 (2003) 163–178. Heteronuclear iron(III)–chromium(III) hydroxo complexes and hydroxides, and their catalytic activity towards peroxidative oxidation of alkanes.
3. *Жармагамбетова А.К., Селенова Б.С., Мухамеджанова С.Г., Комашко Л.В., Курманбаева И.А.* Модифицированные поли-2-винилпиридином нанесенные палладиевые катализаторы гидрирования // Ж. прикл. химии. 2000. Т.73, вып. 8. С.1320-1323.
4. *Селенова Б.С., Тумабаев Н.Ж., Молдабеков А.К., Токтабаева Ф.М., Картононжкина О.И., Жармагамбетова А.К.* Модифицированные полимером ферроцианидные катализаторы окисления циклогексана // Известия НАН РК. Сер. хим. 2003. №3. С.72-78.

5. *Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е.* Наночастицы металлов в полимерах. М.: Химия, 2000. С.672.

6. *Омаров Д.Т., Алтынбекова К.А., Жармагамбетова А.К.* Селективное окисление циклогексана на модифицированных полимером хромовых атальзаторах, нанесенных на оксид // Изв. НАН РК. Сер. хим. 2006. №2. С.17-20.

7. Предпатент №49271 от 27 декабря 2004 г. Катализатор для получения циклогексанона

#### Резюме

Циклогександы сутек асқын тотығымен теменгі жағдайда тотықтыруда полиэтиленгликольмен модифицирленген әртүрлі бейорганикалық тасымалдағыштар (алюмосиликат маркалы Siral-40 және Siral-20, SiO<sub>2</sub>, ZnO, g-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) бетінен отырызылған хром (III) нитраты негізінде катализаторлар зерттелінді. Реакция онімдерінің шығымына тасымалдағыштар табигатының әсері көрсетілген. Ең жоғары белсенділік және талғамдылық жүйе болып—2%Cr-PЭГ/ZnO келеді. Бұл жерде субстрат конверсиясы 42,7%, ал кетон бойынша талғампаздығы 91,8%. Таスマлдағыштың қышқылдығы өсken сайын каталитикалық жүйе белсенділігі темендейтіндігі анықталынды. Оңтайлы жағдайда катализаторларды синтездеу жағдайы және тотықтыру реакциясындағы олардың қасиеттері салыстырылды.

Институт органического  
катализа и электрохимии  
им. Д. В. Сокольского МОН РК,  
г. Алматы

Поступила 01.11.2006