

которые совместно с уравнениями сил (13) образуют уравнения равновесия рассматриваемого бинарного звена.

Системы уравнений равновесия (13) и (8) имеют следующие матричные формы

$$[R_{kj}] = [L_{jk}] \cdot [R_{kl}] + [Q_k], \quad (19)$$

$$[M_{kj}] = [L_{jk}] \cdot [M_{kl}] + [H_{jk}] \cdot [R_{kl}] + [M_k], \quad (20)$$

где

$$[R_{kj}] = \begin{bmatrix} R_{kj}^{U_j} \\ R_{kj}^{V_j} \\ R_{kj}^{W_j} \end{bmatrix}, \quad [R_{kl}] = \begin{bmatrix} R_{kl}^{U_k} \\ R_{kl}^{V_k} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [Q_k] = -\begin{bmatrix} P_k^{U_j} \\ P_k^{V_j} \\ P_k^{W_j} \end{bmatrix},$$

$$[M_{kl}] = \begin{bmatrix} M_{kl}^{U_k} \\ M_{kl}^{V_k} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [M_{kj}] = \begin{bmatrix} M_{kj}^{U_j} \\ M_{kj}^{V_j} \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$[M_k] = -\begin{bmatrix} M_k^{U_j} + M_{O_j}^{U_j}(\dot{P}_k) \\ M_k^{V_j} + M_{O_j}^{V_j}(\dot{P}_k) \\ M_k^{W_j} + M_{O_j}^{W_j}(\dot{P}_k) \end{bmatrix},$$

$$[L_{jk}] = -\begin{bmatrix} l_{11}^k & l_{12}^k & 0 \\ l_{21}^k & l_{22}^k & l_{23}^k \\ l_{31}^k & l_{32}^k & l_{33}^k \end{bmatrix},$$

$$[H_{jk}] = -\begin{bmatrix} h_{11}^k & h_{12}^k & 0 \\ h_{21}^k & h_{22}^k & 0 \\ h_{31}^k & h_{32}^k & 0 \end{bmatrix}$$

ЛИТЕРАТУРА

Baigunchekov Zh.Zh., Nurakhmetov B.K. and et. ab. Kinematics of the Parallel Manipulators with Functionally Independent Drives (Part I and II). The XI World IFToMM Congress. 1-4 April, 2004, Tianjin, China. 1647-1656 р.ъ

Резюме

Ғылыми жұмыста АЦ түрлі бинарлық буынның матрицалық және теңдік теңдеулері алынды (А – айналмалы, Ц – цилиндрлі кинематикалық құп).

Summary

In the given paper the equilibrium equations of a RC binary link are made.

УДК 621.01

*Казахстанско-Британский
технический университет;

**Алматинский технологический
университет

Поступила 3.05.07г.

Д. КАСЫМБЕКОВА, Г. МЕЙИРОВА, М. Б. УМЕРЗАКОВА, Б. А. ЖУБАНОВ

ПОЛИМЕРНАЯ МОДИФИКАЦИЯ 1,2,5-ТРИМЕТИЛ-4-АЦЕТИНИЛПИПЕРИДОЛА-4

Проведены комплексные исследования процесса иммобилизации γ - и β -изомеров 1,2,5- trimetil-4-acetinilpiperidola-4 на сополимер стирола и малеинового ангидрида. Определены оптимальные условия синтеза. Установлено, что γ -изомер в изучаемой реакции активнее, чем β -изомер.


Пиперидиновое кольцо содержится в составе многих природных и синтетических биоактивных соединений, обладающих широким спектром биологического действия, начиная с психотропных, болеутоляющих лекарственных средств и заканчивая рострегулирующими препаратами для растений [1].

Из сельскохозяйственных препаратов полученных на основе пиперидина наиболее изучены

моно- и диацетинил производные пиперидолов. Многолетними исследованиями, проведенными под руководством И.Н. Азербаева, К.Б. Ержанова, установлено влияние заместителей в кольце на реакционоспособность и ростстимулирующие свойства пиперидолов [2, 3]. В частности, в работе [3] приведены данные о биоактивности стереоизомеров и рацематов моно- и диацетинилпиперидолов. Например, рацематы 1,2,5-trimetil-

4-ацетинилпиперидола-4 показали хорошие ростстимулирующие свойства, из стереоизомеров более активными оказались правовращающие изомеры. Сильное воздействие на рост и развитие растений наблюдалось при использовании гамма-изомеров, причем его правовращающие стереоизомеры проявляли большее стимулирующее действие на растения в сравнении с левовращающими. Однако левовращающий бетта-изомер 1,2,5-триметил-4-ацетинилпиперидола-4 оказывал ингибирующее свойство.

В настоящей работе приведены результаты комплексного исследования влияния различных факторов на процесс иммобилизации γ - и β -изомеров 1,2,5-триметил-4-ацетинилпиперидола-4 на сополимер малеинового ангидрида со стиролом (СтМА). Синтез проводили по аналогии с известной методикой [4]. Полученное вещество идентифицировали по данным ИК-спектроскопии, элементного анализа и потенциометрического титрования [5]. Взаимодействие между компонентами протекает согласно схеме:



На рис. 1 приведены кривые зависимости степени иммобилизации (α) гамма-изомера 1,2,5-триметил-4-ацетинилпиперидола-4 на СтМА от температуры реакции (t), соотношения исходных веществ (n) и концентрации реакционной смеси (C). В отличие от ранее проведенных исследований с диацетинил производными реакция проводилась без катализатора, но несмотря на это удалось ввести пиперидол в полимерную матрицу практически количественно. Степень иммобилизации составила 86–90 мол% в зависимости от параметров реакции.




Рис. 1. Зависимость степени иммобилизации γ -изомера 1,2,5-триметил-4-ацетинилпиперидола-4 на СтМА от температуры реакции (1), соотношения исходных веществ (2) и концентрации реакционной смеси (3)

При изучении влияния концентрации реакционной смеси на степень иммобилизации (рис. 1, кривая 3) выявлено, что значение степени иммобилизации практически не зависит от данного фактора и в интервале концентраций от 15 до 25 мас% составляет 87,3–88 мол%. Температура реакции 90 °C (кривая 1), продолжительность процесса 3 ч, соотношение реагирующих веществ эквимольное.

Результаты исследования зависимости степени иммобилизации изучаемого пиперидола от соотношения исходных соединений приведены на рис. 1, кривая 2. Достаточно высокое значение 87,3 мол% достигается при эквимольном соотношении. Введение полуторного и двухкратного избытка пиперидола повышает степень иммобилизации до 90 и 100 %. Считаем целесообразным выбрать в качестве оптимального эквимольное соотношение реагирующих веществ обеспечивающее высокое связывание пиперидола, без затрат избытка дорогостоящего биологически активного компонента.

Влияние температуры процесса на изучаемую реакцию значительно и зависимость, как видно из кривой 3 рис. 1, имеет ярко выраженный экстремум. Наибольшая степень иммобилизации достигается в интервале температур 75–90 °C и составляет 70–87 мол% соответственно. При температурах ниже и выше указанной области значение степени иммобилизации резко падает. Это может быть связано с недостаточной скоростью

реакции и протеканием обратного этерификации процессу соответственно.

В дальнейшем аналогичное исследования проводились с β -изомером. Данный изомер в изучаемой реакции полимераналогичного превращения менее активно, чем γ -изомер. В отсутствие катализатора степень иммобилизации составляет всего 24,7 %. Поэтому для активации процесса использовали триэтиламин (ТЭА) из расчета 1 моль катализатора на 1 моль ангидридной группы сополимера.

Результаты исследования влияния концентрации реакционной смеси и температуры реакции на степень иммобилизации β -изомера на СтМА приведены на рис. 2. Как видно из данного рисунка, увеличение концентрации раствора реагирующих веществ от 10 до 30 мас.% (кривая 2) повышает степень иммобилизации на 20 мол%. При этом обнаружено, что изменение соотношения компонентов реакции от эквимольного до двухкратного избытка пиперидола влияет незначительно, хотя при этом количество введенного вещества достаточно большое, степень иммобилизации составляет 69–70 мол%.




Рис. 2. Влияние температуры реакции (1) и концентрации реакционной смеси (2) на степень иммобилизации β -изомера на СтМА

Изучаемая реакция более чувствительна к изменению температуры (рис. 2, кривая 1). Например, при температурах 75 и 80 °C значение степени иммобилизации составляет 89 и 97 % соответственно, а при повышении температуры еще на 10 градусов снижается до 69 мол%.

Из вышеприведенного следует, что, управляя температурой изучаемого процесса, можно увеличить количество привитого низкомолекулярного вещества до максимального значения при

наименьшей затрате исходных веществ, т.е. при концентрации 15 мас%, соотношении сополимер:БАВ = 1:1.

Изучение зависимости степени иммобилизации от продолжительности реакции свидетельствуют о более активном протекании изучаемого процесса связывания 1,2,5- trimetil-4-ацетинилпиперидола-4 сополимером малеинового ангидрида по сравнению с его бис-формой (актинол) [4]. На рис. 3 показаны зависимости степени иммобилизации γ - и β -изомера монопиперидола в присутствии и в отсутствие ТЭА.




Рис. 3. Зависимость степени иммобилизации γ - (1) и β -изомера (2) 1,2,5-trimetil-4-acetinilpi-peridola-4 на СтМА в отсутствие (1) и в присутствии (2) ТЭА

В случае β -изомера (рис. 3, кривая 2) при температуре реакции 90 °C, эквимольном соотношении компонентов, концентрации реагирующих веществ 15 мас% и в присутствии 1 моля ТЭА/1 моль ангидридной группы за 3 ч степень иммобилизации достигает 69 %, через 5 ч – 78,7 мол%.

Реакция ацилирования γ -изомера изучаемого вещества СтМА (рис. 3, кривая 1) происходит с более высокой скоростью, максимальная степень иммобилизации достигается за 2 ч и равна 87,3 мол%.

Таким образом, найдены оптимальные условия синтеза биологически активного полимера на основе сополимера малеинового ангидрида со стиролом, иммобилизованного γ - и β -изомерами 1,2,5-trimetil-4-acetinilpi-peridola-4. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о более высокой реакционной способности γ -изомера в процессе иммобилизации на сополимер малеинового ангидрида и стирола по сравнению с β -изомером.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пралиев К.Д., Ю В.К. Синтетические методы функционализации С- и N-замещенных 4-оксопиперидинов, новые фармакологически активные соединения // Хим. журн. Казахстана. 2005. № 4. С. 186-207.
2. Азебаев И.Н. Химия производных ацетилена. Алматы: Наука, 1974. 224 с.
3. Басымбеков М.Б., Ержанов К.Б. Өсімдік өсуін ретеуштер химиясы. Алматы: Қайнар, 1995. 208 б.
4. Жубанов Б.А., Умерзакова М.Б., Мейрова Г. и др. Новый биоактивный полимер на основе сополимера малеинового ангидрида с акриловой кислотой и его влияние на рост и развитие аридных культур // Изв. НАН РК. Сер. хим. 2005. № 6. С. 86-93.
5. Мейрова Г., Умерзакова М.Б., Мухамедова Р.Ф., Жубанов Б.А. Определение степени иммобилизации биологически активных веществ на сополимеры малеинового ангидрида // Вестн. КазНУ. Сер. хим. 2003. № 3(31). С. 231-234.

Резюме

1,2,5-үшметил-4-ацетинилпиперидол-4-тің g- және b-изомерлерінің стирол мен малеин ангидриде сополимеріне иммобилилдеу процесінің жүйелі зерттеуі жүргізілді. Синтездің онтайлы жағдайлары анықталды. g-изомері зерттелген реакцияда b-изомерінде караганда белсенді екені көрсетілді.

Summary

The complex investigation of the immobilization process of γ - and β -isomers 1,2,5-trimethyl-4-acetynilpiperidole-4 at the copolymer of styrene and maleic anhydride have been carried out. The optimal conditions of synthesis were determined. It was established that γ -isomer in studied reaction is more active than β -isomer.

УДК 541.64+547.46(8+47)

Институт химических наук
им. А. Б. Бектурова МОН РК,
г. Алматы

Поступила 3.03.07г.

A. M. АКИМБАЕВА

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНОБЕНТОНИТА ДЛЯ СОРБЦИИ ИОНОВ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ

Задача извлечения ионов металлов из сточных вод представляет в настоящее время одну из актуальных проблем, связанную с одной стороны, с регенерацией ценного сырья в промышленности и, с другой стороны, направленных на решение природоохранных мероприятий. Сбросные воды гидрометаллургических предприятий зачастую являются источником больших потерь ценных металлов и загрязнения водоемов. В настоящее время для извлечения ценных компонентов из промышленных вод находят все возрастающее применение сорбционные методы, которые позволяют эффективно и экономично концентрировать металлы из больших объемов сильно разбавленных растворов и обезвреживать водоемы. Большие перспективы для сорбции ионов различных металлов открывают минерально-органические материалы на основе природных алюмосиликатов [1–7].

В связи с этим в работе рассмотрены результаты сорбции ионов рения и молибдена природным бентонитом Монракского месторождения Восточного Казахстана в кислотоактивированной

и модифицированной амино- и эпоксидным соединениями формах [8–10]. Процесс сорбции из водных растворов проводили в статическом режиме.

Исследование кислотно-основных свойств органобентонита показало что он является полифункциональным анионитом со средней константой диссоциации $<K>=1,8 \cdot 10^{-8}$ [9], которая соответствует таковым для первичных и вторичных аминогрупп и находится в пределах, указанных в литературе для известных марок анионитов. Статическая обменная емкость анионита по 0,1 н раствору HCl составляет 8,00 мг-экв/г.

В результате проведенных исследований показано, что степень извлечения ионов металлов зависит от pH среды, концентрации ионов и времени контактирования сорбента с раствором [11, 12].

Рений извлекают попутно при переработке молибденовых, медных и других руд на основные компоненты, а также при утилизации вторичного и некоторых видов техногенного сырья. Концентрация его в составе растворов, образую-