

Е.В. КУЛАКОВА, Н.М. ИВАНОВА,  
И.В. КИРИЛЮС, С.З. ЗАКАРИН, З.М. МУЛДАХМЕТОВ

## СЕЛЕКТИВНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ N-АМИНОАНАБАЗИНА ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКИМ ГИДРИРОВАНИЕМ N-НИТРОЗОАНАБАЗИНА

В работе представлены результаты исследований восстановления N-нитрозоанабазина в электрокаталитической системе на катоде, активированном скелетными катализаторами (Ni, Cu, Zn), в сравнении с анабазином и пиридином. Изучено влияние электронного строения исходных соединений, а также природы катализатора на скорость и выходы продуктов гидрирования. Показана возможность селективного получения N-аминоанабазина электрокаталитическим гидрированием N-нитрозоанабазина на цинковом и медном скелетных катализаторах.

Согласно литературным данным, основным способом получения насыщенных азотсодержащих гетероциклических соединений является жидкофазное каталитическое гидрирование соответствующих пиридиновых оснований, которое проводят в жестких условиях и с применением активных катализаторов. Например, гидрирование пиридина проводится в автоклавах на катализаторах платиновой группы при температурах 160–200°C и давлениях водорода до 6 МПа, поскольку при нормальных условиях пиридинdezактивирует катализатор [1-3].

В электрокаталитической системе гидрирование пиридина проходит при нормальном давлении и температуре с хорошими выходами пиридинина (~92–98%) при использовании для активации катода скелетных Ni, Cu/Ni, Pd/Ni катализаторов [4-7]. Восстановление анабазина в электрокаталитической системе при активировании катода скелетным никелем при использова-

нии этанола в качестве органического растворителя приводит к образованию одного продукта – 2,3-дипиридила с выходом 80% [7].

В продолжение этих работ, а также с целью изучения влияния различных заместителей на восстановление пиридинового кольца, были проведены исследования по электрокаталитическому гидрированию N-нитрозоанабазина с возможным селективным получением N-аминоанабазина – удобного синтона для направленной модификации природного алкалоида анабазина [8,9]. С целью адекватного сравнения полученных результатов были дополнительно выполнены эксперименты по электрокаталитическому гидрированию пиридина и анабазина в одинаковых условиях.

### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В работе использовали промышленно выпускаемые вещества – пиридин и анабазин. Нитрозоанабазин был синтезирован на основе гидро-




Рис. 1. Кинетические кривые электрокатализитического гидрирования пиридина (кривая 1), анабазина (2) и N-нитрозоанабазина (3) на  $Ni_{\text{ск}}$  при  $I = 2 \text{ А}$

хлорида анабазина, получаемого на предприятии АО «Химфарм» (г. Шымкент).

Гидрирование нитрозоанабазина, анабазина и пиридина проводили в электрокатализической ячейке, разделенной на анодную и катодную части мембранный диафрагмой (марки МА-40). Необходимая температура в ячейке поддерживалась с помощью ультратермостата. Анодом служила платиновая сетка, катодом – медная пластина с видимой поверхностью  $5 \text{ см}^2$ , плотно прилегающая ко дну электролизера и служащая подложкой для наносимого катализатора. Эксперимент проводили при силе тока 2 А, температуре  $40^\circ\text{C}$ , перемешивании 400 об./мин. В качестве анолита использовали 50 мл 20%-ного  $\text{NaOH}$ , католита – 60 мл 2%-ного  $\text{NaOH}$ . Количество исходного вещества (0,045 моль) было определено по закону Фарадея из расчета поглощения 180 мл  $H_2$  – для восстановления пиридина и анабазина и 300 мл  $H_2$  – для нитрозоанабазина, т.е. на полное восстановление пиридинового кольца и нитрозогруппы.

Для активации катода были использованы скелетные катализаторы:  $\text{Ni}$ ,  $\text{Zn}$  и  $\text{Cu}$  (0,5 г). При этом скелетный никель удерживался на поверхности катализатора с помощью магнита, расположенного за пределами ячейки [10-12], скелетные медь и цинк – с помощью насадки, изготовленной из диэлектрика [13].

Катализатор с раствором щёлочи загружали в катодное пространство на поверхность катода и в течение 30 мин. насыщали водородом при силе

тока 2 А, затем при тщательном перемешивании вносили гидрируемое вещество. Гидрирование проводили до прекращения поглощения водорода. По объему выделившихся газов – кислорода и водорода – вычисляли объем поглощенного водорода к моменту времени  $\phi(V_\phi)$ , скорость реакции восстановления ( $W$ ) и процент поглощения водорода (ППВ). Последняя характеристика процесса определялась как отношение  $V_\phi$  к теоретически рассчитанному объему водорода, необходимого для гидрирования данного вещества, умноженное на 100%. Продукты реакции экстрагировали диэтиловым эфирем, с последующим проведением хроматографического и ИК-спектроскопического анализов.

## РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как показали предварительные исследования по определению растворимости, пиридин, анабазин и N-нитрозоанабазин хорошо растворяются в вводно-щелочной среде католита, поэтому гидрирование проводили без добавления органических растворителей.

Зависимости скоростей электрокатализического гидрирования исследуемых веществ на  $Ni$  Ренея при силе тока 2 А от объема поглощенного водорода показаны на рис. 1.

Согласно приведенным данным, пиридиновое кольцо в анабазине восстанавливается заметно медленнее и с меньшими выходами, чем в пиридине. Восстановление N-нитрозоанабазина в электрокатализической системе в вышеописан-




Рис. 2. Зависимости скорости поглощения водорода от его объема при электрокаталитическом гидрировании пиридина на  $Zn_{ck}$  (1), нитрозоанабазина – на  $Cu_{ck}$  (2) и на  $Zn_{ck}$  (3)

ных условиях протекает с большей скоростью, чем пиридин, и тем более анабазина. Так как на гидрирование пиридина и нитрозоанабазина расходуется рассчитанное количество поглощенного водорода полностью, можно говорить о том, что при заданных условиях на скелетном никеле пиридин полностью восстанавливается до пиперидина, а в нитрозоанабазине гидрируется и нитрозогруппа, и пиридиновое кольцо. Более того, ход кинетической кривой для гидрирования N-нитрозоанабазина в области поглощения от 150 до 300 мл  $H_2$  почти воспроизводит поведение кривой 2 для гидрирования анабазина (рис. 1). Можно предположить, что электрокаталитическое восстановление NO-группы и азотсодержащего цикла на Ni Re проходит ступенчато.

С целью исследования возможности селективного восстановления нитрозогруппы, не затрагивая пиридинового кольца, были выполнены эксперименты по электрокаталитическому гидрированию пиридина, анабазина и N-нитрозоанабазина с применением скелетных Zn и Cu катализаторов при силе тока 2 А. По кривой 3 на рис. 2

хорошо видно, что восстановление N-нитрозоанабазина на Zn скелетном проходит с достаточно высокой скоростью примерно до 100 мл поглощенного водорода. Затем происходит резкое замедление процесса с дальнейшим его прекращением. В целом поглощается 52,5% от рассчитанного количества водорода. Так как при использовании цинкового катализатора восстановление пиридина проходит на 11,4%, а анабазина на 3,3% (табл. 1), можно предположить, что в данных условиях в N-нитрозоанабазине полностью восстанавливается нитрозогруппа (на что требуется 40% от теоретически рассчитанного количества водорода), и в незначительной степени (12,5%) – пиридиновое кольцо.

При использовании Cu катализатора ни пиридин, ни анабазин в заданных условиях не гидрируются, восстановление N-нитрозоанабазина проходит с поглощением 120 мл  $H_2$  или на 40% от теоретически рассчитанного водорода на восстановление нитрозогруппы и пиридинового кольца (кривая 2 на рис. 2), что соответствует восстановлению только нитрозогруппы. Полученные

Таблица 1. Электрокаталитическое восстановление на различных катализаторах пиридина, анабазина и N-нитрозоанабазина ( $I=2$  А,  $m_{kt}=0,5$  г,  $t=40^\circ\text{C}$ ,  $C_{\text{исх.вза}}=0,045$  моль)

Вещество	Ni ск		Zn ск		Cu ск		Уq в кольце
	W, мл/мин	ППВ	W, мл/мин	ППВ	W, мл/мин	ППВ	
пиридин	7,0	100	0,8	11,4	–	–	-0,483
анабазин	2,05	76	0,4	3,3	–	–	-0,390
N-нитрозоанабазин	8,85	100	6,3	52,5	6,3	39,7	-0,319

основные характеристики процессов электрокатализитического гидрирования, рассматриваемых пиридиновых производных на скелетных Ni, Zn, Cu катализаторах, приведены в таблице 1, где W (мл Н<sub>2</sub>/мин) – скорость процесса при поглощении 1 моль водорода.

Таким образом, выполненные исследования показали, что при электрокатализитическом восстановлении N-нитрозоанабазина на скелетных Zn и Cu вполне возможно селективное получение N-аминоанабазина. После гидрирования продукты были выделены водно-щелочной среды катализа экстракцией диэтиловым эфиром с его последующей отгонкой. В ИК-спектре соединения, полученного электрокатализитическим восстановлением N-нитрозоанабазина на скелетном Zn катализаторе, присутствуют характеристические полосы поглощения в области 3240-3300 см<sup>-1</sup>, относящиеся к валентным колебаниям аминогруппы; деформационные колебания NH<sub>2</sub>-группы проявляются в области 1650 см<sup>-1</sup>.

Электрокатализическое гидрирование N-нитрозоанабазина на Cu катализаторе также проходит селективно – с образованием только одного продукта N-аминоанабазина. В ИК-спектре полученного вещества присутствуют полосы поглощения, характерные для аминогруппы.

Полное восстановление N-нитрозоанабазина, а также пиридинового кольца в остальных производных пиридина, рассмотренных в этой работе, хорошо проходит с применением Ni Ренея.

По данным квантово-химических расчетов, выполненных методом B3LYP/6-31G(d,p), общий эффективный заряд ( $Y_q$ ) в пиридиновом кольце молекулы анабазина меньше, чем в пиридине, что указывает на электроноакцепторный характер пиперидильного заместителя в анабазине (таблица 1). Замещение атома водорода у азота насыщенного цикла в молекуле анабазина на нитрозогруппу приводит к еще более сильному оттягиванию электронной плотности с пиридинового кольца в молекуле N-нитрозоанабазина. Можно предположить, что восстановление этого пиридинового производного должно идти медленнее, а полученное более высокое значение средней скорости при восстановлении N-нитрозоана-

базина полностью обусловлено гидрированием нитрозогруппы до аминогруппы, что хорошо согласуется с результатами выполненных экспериментов по электрокатализитическому гидрированию исследованных пиридиновых производных.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Сокольский Д.В., Дембецкий А.А., Уалиханова А. // Журн. прикл. химии. 1985. Т. 58. №2. С. 322-325.
2. Фьюзон Р. Реакции органических соединений. М.: Мир, 1966. 268 с.
3. Сафаев А.С., Жамгарян И.А., Сагатова Я.К. // В кн.: Катализическая переработка углеводородного сырья. – Ташкент: ФАН, 1970. Вып. 4. С. 101-106.
4. Тусупбекова Г.К., Кирилюс И.В. // Хим. фарм. ж. 1989. №7. С.866-868.
5. Кирилюс И.В., Томилов А.П., Филимонова В.И., Негода А.Н., Матвеев Ю.А., Туманов В.Ф., Стуль М.И., Летунова А.П., Закарин С.З. А.С. 1631965 (СССР). 1989.
6. Кирилюс И.В., Мулдахметов М.З. Электрокатализ в синтезе лекарственных веществ. Алматы: Гылым, 1999. 76 с.
7. Кирилюс И.В., Казаногина В.В., Мусина Л.А. // Наука и техника Казахстана. 2002. №1. С.64-68.
8. Мулдахметов М.З., Кирилюс И.В., Иванова Н.М., Кулакова Е.В. // Тезисы IX научной школы-конференции по органической химии. Москва. 2006. С.169.
9. Клышиев Л.К. Биология анабазина безлистного. Алма-Ата, 1961. 100 с.
10. Кирилюс И.В., Матвийчук А.Я., Жук М.А., Азербаев И.Н., Сокольский Д.В. А.С. 196732 (СССР). 1965.
11. Кирилюс И.В. Электрокатализическое гидрирование органических соединений. Алма-Ата: Наука, 1990. 128 с.
12. Кирилюс И.В., Жук М.А. // Электрохимия. 1972. Т. 8. С. 1000.
13. Томилов А.П., Кирилюс И.В., Дузь-Крятченко Г.А. А.С. 597744 (СССР).1976.

## Резюме

Скелетті катализаторлармен белсендірілген катодта N-нитрозо-анабазинді электрокатализикалық жүйеде тотықсыздандынуын анабазин және пиридинмен салыстыру арқылы зерттеу нәтижелері көлтірілген.

Гидрлену ёнімдерінің шығымына бастапқы заттардың электрондық құрылышы, сондай-ақ катализатор табигатының өсері зерттелді.

N-аминоанабазинді селективті түрде N-нитрозоанабазинді цинк пен мыс скелетті катализаторда электрокатализикалық гидрлеу арқылы алуга болатыны көрсетілді.

ТОО «Институт органического  
синтеза и углехимии РК»,  
г. Караганда

Поступила 11.09.09 г.