

N E W S

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
SERIES CHEMISTRY AND TECHNOLOGY

ISSN 2224-5286

Volume 6, Number 408 (2014), 49 – 54

ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF LEAD ELECTRODE IN WATER CHROMIUM SOLUTIONS

G. T. Sarbayeva¹, K. T. Sarbayeva¹, A. B. Bayeshov², E. J. Tuleshova¹

¹H. A. Yassawe International Kazakh-Turkish University, Turkestan, Kazakhstan

²JSC, D. V. Sokolskii Institute of Organic Catalysis & Electrochemistry, Almaty, Kazakhstan

Key words: plumbum, polarization curves, equilibrium potential, electrode, «cathode-anode», «anode-cathode».

Abstract. To synthesize the lead chromate was investigated the electrochemical behavior of the lead electrode. The nature of the electrode processes occurring in the lead electrode in a solution of chromate was examine with construction the potentiodynamic polarization curves in various conditions.

УДК 541.13

ҚОРҒАСЫН ЭЛЕКТРОДЫНЫҢ СУЛЫ ХРОМАТ ЕРІТІНДІСІНДЕГІ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІ

Г. Т. Сарбаева¹, Қ. Т. Сарбаева¹, Ә. Б. Баев², Ә. Ж. Түлешова¹

¹К. А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазак-Түрік университеті, Туркістан, Қазакстан,

²«Д.В. Сокольский атындағы органикалық катализ және электрохимия институты» АҚ, Алматы, Қазақстан

Тірек сөздер: қорғасын, поляризациялық қисық, тепе-тәндік потенциалы, электрод, «котод-анод», «анод-катод».

Аннотация. Қорғасын хроматын синтездеу мақсатында қорғасын электродының сулы хроматты ерітінділердегі электрохимиялық қасиеті зерттелінді. Хромат ерітіндісінде қорғасын электродында жүретін электродтық процестердің табиғаты циклді потенциодинамикалық поляризациялық қисыктар түсіру әдісімен түрлі жағдайларда зерттелді.


Қазіргі кезде тұсті металдардың бейорганикалық қосылыстарын синтездеуде тұрақты және өндірістік жиіліктерге айналымаған токтар электролизі қолданылып тиімді нәтижелер беріп, өндірістерде кеңінен қолданылып келеді [1]. Электрохимиялық әдістер арқылы қалдықсыз технологияны жасау және оны жетілдіру шаралары бірқатар экологиялық мәселені шешудің де тиімді әдісі болып отыр. Жүргізілген ғылыми жұмыстардың нәтижелері көптеген металдардың тұздарын алудың қарапайым тәсілдерін жасаудың тиімді мүмкіндіктерін көрсетеді [2].

Электролиз арқылы әртүрлі металдардың бейорганикалық қосылыстарын алу әдісінің бірқатар артықшылықтары бар екендігі белгілі [3]. Осыған байланысты ұсынылып отырған ғылыми зерттеу жұмысының мақсаты қалдықсыз технологияны жүзеге асыру мақсатында, электролиз процесі арқылы метал қалдықтарынан олардың маңызы бар бейорганикалық қосылыстарын алу мүмкіншіліктерін анықтау болды.


Электрохимиялық зерттеулер СВА-1В герметикалық ұяшықты потенциостатта 25 °C температурада жүргізілді. Жұмысшы электроды ретінде тазалығы 99,98% болатын қорғасын сымы пайдаланылды. Электролит – әртүрлі концентрациядағы сірке қышқылы мен калий нитраты қатысында K_2CrO_4 ерітіндісі (100 г/л).

Корғасын теріс потенциалға ие металл болғандақтан, сутегі иондарымен әрекеттесіп, қосымша металл иондары және сутегі газы түзіле алады. Хромат ерітіндісінде қорғасын электродында жүретін электродтық процестердің табиғатын потенциодинамикалық поляризациялық қисықтар түсіру әдісімен зерттеу түрлі жағдайларда жүргізілді.

$K_2CrO_4 + CH_3COOH + KNO_3$ ерітінділер қоспасында анод-катод және катод-анод бағытында түсірілген потенциодинамикалық циклды поляризациялық қисықтар 1-суретте (а, б-қисықтар) көрсетілген.



а)




б)

1-сурет – Корғасын электродында $K_2CrO_4 + CH_3COOH + KNO_3$ ерітінділер қоспасында түсірілген анод-катод (а) және катод-анод (б) потенциодинамикалық циклды поляризациялық қисықтар.



Корғасын электродын ертіндіге салып, потенциал бағытын анодтық аймаққа бағыттағанда анод-катод циклдық вольтамперограммада $E=-0,46 - 0,5$ В потенциалдар аралығында ток максимумы тіркеледі (1 а-сурет), бұл жағдай корғасын электродының активті еруіне сәйкес корғасын (II) иондарының түзілуімен байланысты:




Онан әрі жоғары анодтық потенциалдар аймағында, электрод бетінде қызын еритін сары түсті қосылыстың – PbCrO_4 түзілетінін байқауға болады. Бұл жағдай корғасын электродының бетін экрандалап, нәтижесінде ток мәні төмендейді. Аталған процесс электрод бетінде үнемі жүретіндіктен «плюс» 2,0 вольтқа дейін оттегінің белінің байқалмайды. Оттегі газы электрод бетінде PbO_2 түзілгеннен кейін ғана белінетіндігі әдебиеттен белгілі [4].

Потенциал бағытын катодтық аймаққа өзгертуенде «минус» 0,5 В потенциал аралығында катодтық максимум пайда болады, бұл анодтық процесс кезінде түзілген өнімдердің тотық-сыздануына сәйкес келеді. Ал потенциал «минус» 1,0 В-теріс потенциалдарда полярограммада сутегі иондарының тотықсыздану тогы тіркеледі.

Катод-анод поляризациялық қисығында, потенциал мәнін теріс потенциалдар жағына ығыстырғанда, полярограммада корғасын бетіндегі қосылыстардың (PbO , CrSO_4 және т.б.) және сутегі иондарының разрядталу тогы тіркеледі. Корғасын потенциалын катодтан анод жаққа қарай ығыстырғанда «минус» 0,5 В потенциалынан бастап корғасын электродының ионизациялану реакциясы (1-реакция) жүре бастайды. Корғасын хроматының түзілуіне байланысты полярограммада екінші толқын тіркеледі (1 б-сурет).


2-суреттен көрініп түргандай, анод-катод полярограммасы жоғары потенциал беру жылдамдығында (200 mV/c) түсірілгенде корғасынның еру максимум тогының мәні өседі. Корғасынның еру максимумы мәні потенциалының өсуі және анодтық аймаққа ығысуы байкалады. Потенциалдың берілуін жоғары жылдамдықпен өзгертуенде катодтық процесс кезінде анодтық өнімдер тотықсыданып үлгермейтіндігін байқауға болады.



2-сурет – Корғасын электродында $\text{K}_2\text{CrO}_4 + \text{CH}_3\text{COO} + \text{KNO}_3$ ертінділер қоспасында түсірілген циклды поляризациялық қисықтар: 1 – анод-катод бағыты; 2 – катод-анод бағыты.

$\text{K}_2\text{CrO}_4=0,25 \text{ н}, \text{CH}_3\text{COOH}=1,0 \text{ н}, \text{KNO}_3=1,0 \text{ н}, t=25^{\circ}\text{C}, v=200 \text{ mB/c}$


Зерттеу жұмыстарының барысында қорғасын электродының электрохимиялық қасиеті таза калий дихроматы (K_2CrO_7) ерітіндісінде зерттелінді. Калий дихроматы ерітіндісінде түсірілген қорғасынның циклды поляризациялық қисығында анодтық аймақта бастапқы сәтте анод максимум тогы байқалады (3-сурет). Оның мәні «плюс» 1,0 В потенциалына дейін өзгермейді деуге болады.



3-сурет – K_2CrO_7 ерітіндісінде түсірілген қорғасын электродының циклды анод-катод бағыттындағы поляризациялық қисығы.

$K_2CrO_7=0,25$ н., $t=25^{\circ}\text{C}$, $v = 10 \text{ mB/c}$

Онан әрі оттегі белінер алдында поляризациялық қисықта «плюс» 1,25 В потенциалында екінші толқын пайда болады. Толқынның пайда болуы, PbO_2 түзілуімен байланысты деп жорамалдауға болады:





Қисықтың кері қайтқан жолында үш максимум биігі байқалады, бұл анодтық процесс нәтижесінде түзілген өнімдердің тотықсыздандырумен байланысты.

4-суретте $K_2Cr_2O_7$ ерітіндісінде түсірілген потенциодинамикалық қисықтар келтірілген. Потенциалды анодтық аймақта өзертекенде «минус» 0,5 В кезінде максимум тогы байқалады, бұл қорғасынның активті тотығуына сәйкес келеді. Онан әрі, активті еру аймағынан кейін электродтың пассивтенуі орын алады.

Қорғасын потенциалын анодтық аймакқа ығыстырғанда тағы да екі толқын пайда болады, олар қорғасын оксидтерінің түзілуіне сәйкес келеді.

Потенциалдың кері қайтқан бағыттында қисықта түзілген оксидтер мен қын еритін қосылыштардың тотықсызданду процестері жүретінін көруге болады.

Циклды потенциодинамикалық қисықтар металдың кезектесе анод және катод қызметін атқаратын жағдайларын, яғни айнымалы токпен поляризациялаган кезіндегі процестерді түсіндіруге мүмкіншілік туғызады. Сондықтан зерттелінетін ерітінділерде электродтарға берілетін потенциал жылдамдықтарында циклді поляризациялық қисықтар түсірудің маңызы зор.



4-сурет – $K_2Cr_2O_7$ ерітіндісінде түсірілген қорғасын электродының анод-катод (а) және катод-анод (б) циклды поляризациялық қисықтар

$$K_2Cr_2O_7 = 0,25\text{H}, t = 25^{\circ}\text{C}, v = 10 \text{ mB/c}$$

Қорыта айтканда, хроматты ерітінділерінде қорғасын электродтарын поляризациялағанда электрохимиялық қасиеті циклді поляризациялық қисықтар түсіру арқылы зерттелінді. Электродта жүрестін реакциялардың механизмдері туралы жорамалдар жасалды.

ӘДЕБІЕТ

- [1] Баешов А.Б. Электрохимиялық реакциялар және олардың өндірістік проблемаларды шешу мүмкіншіліктері // Тр. V межд. научно-практ. конф. «Проблемы инновационного развития нефтегазовой индустрии». – Алматы: КБТУ, 2013. – Т. 1. – С. 4-10.
- [2] Сарбаева Г.Т., Баешов А.Б., Сарбаева К.Т. Эффективность применения переменного тока. Красноярск // В журн. «В мире научных открытий». – 2010. – № 4(10). – Ч. 15.
- [3] Баешов А.Б. Электрохимический синтез неорганических соединений // Нац. Доклад НАН РК за 2011 год. – Астана–Алматы, 2011. – Т. 8.
- [4] Дунаев Ю.Д. Нерастворимые аноды из сплавов на основе свинца. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1978. – 315с.

REFERENCES

- [1] Bayeshov A.B. Almaty. KBTU. **2013**, 1. 4-10. (in Kaz).
- [2] Sarbayeva G.T., Bayeshov A.B., Sarbayeva K.T. Krasnoyarsk. **2010**, 4 (10). 15. (in Russ).
- [3] Bayeshov A.B. **2011**, Astana–Almaty. 8 (in Russ).
- [4] Dunaev Y.D. Alma-Ata: 1978, 315.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СВИНЦОВОГО ЭЛЕКТРОДА В ВОДНЫХ ХРОМАТНЫХ РАСТВОРАХ

Г. Т. Сарбаева¹, К. Т. Сарбаева¹, А. Б. Баешов², Э. Ж. Тулешова¹

¹Международный Казахско-Турецкий университет им. Х. А. Ясави, Туркестан, Казахстан

²АО «Институт органического катализа и электрохимии им. Д. В. Сокольского», Алматы, Казахстан

Ключевые слова: свинец, поляризационные кривые, равновесный потенциал, электрод, «катод-анод», «анод-катод».

Аннотация. С целью синтеза хромата свинца было исследовано электрохимическое поведение свинцового электрода. Изучена природа электродных процессов, происходящих в свинцовом электроде в растворе хромата построением потенциодинамически циклических поляризационных кривых в различных условиях.

Поступила 11.11.2014г.