

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
SERIES CHEMISTRY AND TECHNOLOGY

ISSN 2224-5286

Volume 6, Number 408 (2014), 19 – 24

INVESTIGATING GOLD LEACHING PROCESS USING SULFUR CONTAINING WASTE

G. Sugurbekova, G. Demeuova, A. Sharafudinov, N. Akhmetov, H. Sadieva

Nazarbayev University, PI NURIS, Astana, Kazakhstan.

E-mail: gulnar.sugurbekova@nu.edu.kz; ; gdemeuova@nu.edu.kz; nurlan.akhmetov@nu.edu.kz

Key words: process, to lixiviate, sulfur-containing.

Abstract. This paper presents the results of a study on the selection of conditions for alternative cyanide leaching process. The result is based on using less expensive and environmentally friendly lixiviant, which exhibits best recovery.

УДК 544.653.22

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА СЕРУСОДЕРЖАЩИМИ ОТХОДАМИ

Г. Сугурбекова, Г. Демеуова, А. Шарафудинов, Н. Ахметов, Х. Садиева

Назарбаев Университет, NURIS, Астана, Казахстан

Ключевые слова: процесс, выщелачивать, серосодержащие.

Аннотация. В статье приведены результаты исследования по подбору условий проведения альтернативных цианидному процессов выщелачивания. Результатом является использование менее дорогого и экологически безвредного растворителя, который показывает наилучшее извлечение.

ВВЕДЕНИЕ. Во всем мире ведутся активные поиски способов использования тиосульфатов как выщелачивающих реагентов для извлечения золота. В зависимости от состава руд и выщелачивающих растворов степень извлечения золота составляет 50–96%. Образующийся очень прочный тиосульфатный комплекс извлекают из пульпы за счет сорбции на ионообменниках, отделяют сорбент и элюируют комплекс золото-тиосульфат политионатами [1], которые получают, используя в качестве окислителей тиосульфата иод, бром, перекись водорода. Незначительные остаточные количества иода и брома приводят к очень сильной коррозии технологического оборудования. Н. П. Волынский [2] показал связь таких различных процессов, как распад $H_2S_2O_3$ и взаимодействие H_2S и SO_2 . В книге предложен механизм образования политионатов и проведен критический анализ обширного экспериментального материала. В качестве выщелачивающих реагентов предложено использовать смеси солей (в основном тиосульфатов), а для элюции с ионообменного сорбента – органические соли политионовых кислот. Впервые в научной литературе для солей политионовых кислот и органических оснований, в основном ониевых оснований – употреблены как для самостоятельной группы химических соединений политионаты органических оснований [3, 4].

Тиосульфатное выщелачивание снижает нагрузку на окружающую среду, так как химические реагенты, используемые в данном процессе, уже используют в качестве удобрения в сельском хозяйстве. В работе [3] предложено использовать политионаты органических оснований для

элюции золотосодержащего комплекса с сорбента, представлен способ получения золота из сульфидных золотосодержащих руд после их вскрытия. Способ включает выщелачивание раствором смеси гидросульфита и тиосульфата натрия и аммония.

Авторами [5] разработан способ получения политионатов органических оснований (реакция Смолянинова):



где $R_1 R_2 R_3$ = углеводородные радикалы, C_1 – C_{18} ; N - не только аммоний, но и другие ониевые соединения.

Замена реагентов в цианидном выщелачивании на реагенты в тиосульфатном выщелачивании приводит к резкому удешевлению процесса и его безопасности, а технологическое оборудование может быть использовано полностью. Отходы производства – это серусодержащие нетоксичные соединения, аналогичные минеральным удобрениям, в состав которых входят органические соединения, которые возможно играют вспомогательную роль при извлечении золота.

Тиосульфатное выщелачивание золота – потенциально привлекательная альтернатива процессу цианирования. Золото/медь содержащие руды часто не подходят для процесса цианирования из-за высокого потребления цианидов меди в руде, которое приводит к неприемлемо высокой стоимости. Меньшая стоимость реагента и потребление тиосульфата, в сравнении с цианидами, приводит к существенно более низкой стоимости.

Результаты и обсуждение

Для выяснения условий взаимодействия было проведено pH-потенциометрическое исследование. Золоторудный образец растворили в царской водке и приготовили раствор золота, который брали в качестве модельной реакции для изучения процессов взаимодействия золота и тенгизской серы, отходов производства нефти. Раствор серных отходов готовили растворением серы в растворе щелочи. На рисунках 1, 2 приведены результаты pH-метрического исследования взаимодействия.




Рисунок 1 – Зависимость pH от концентрации: 1 – раствора золота; 2 – раствора S_T




Рисунок 2 – Зависимость pH раствора серы от концентрации раствора золота

При pH-метрическом титровании было выявлено, что процесс взаимодействия идет при pH равном 8.

Для выяснения состава и условий существования комплексов металлов в щелочных растворах серы были изучены спектры поглощения растворов золота и серы (рисунок 3). Анализ спектров поглощения показал, что получены электронные спектры поглощения растворов золота и S_T , максимум поглощения золота лежит в области 312 нм и максимум поглощения раствора S_T в области 305 нм, в электронных спектрах поглощения растворов смесей растворов золота и серы эти полосы отсутствуют, что говорит о глубоком взаимодействии золота и S_T .





Рисунок 3 – Электронные спектры поглощения: 1 – щелочного раствора S_T ; 2 – раствора золота; 3 – комплекса золота с концентрированным раствором S_T ; 4 – комплекса золота с разбавленным раствором S_T

Спектрофотометрический и pH – потенциометрический анализ растворов смесей тенгизской серы и раствора золоторудной породы показал о глубоком взаимодействии , т.к. идет смешение и изменение полос поглощения исходных растворов золота и серы. Взаимодействие идет при pH 8-9.

Таким образом, были исследованы составы и физико-химические условия (pH и концентрации исходных компонентов) взаимодействия S_T и золотосодержащих растворов в водных растворах, методами электронной спектроскопии и pH-метрии (рисунки 1-3). Полученные электронные спектры поглощения растворов золота и серусодержащих отходов очень хорошо согласуются с литературными. В спектре поглощения присутствуют две основные полосы: при $\nu = 31800 \text{ см}^{-1}$ с $\epsilon = 5600 \text{ л моль}^{-1} \text{ см}^{-1}$ и при $\nu = 44200 \text{ см}^{-1}$ с $\epsilon = 40000 \text{ л моль}^{-1} \text{ см}^{-1}$ [6]. Для извлечения и концентрирования довольно широко применяется координационная экстракция золота(III) органическими сульфидами в неполярных или малополярных растворителях:



Далее в органической фазе золото(III) восстанавливается до золота(I) избытком сульфида с превращением части экстрагента в сульфоксид.



В составе тенгизской серы содержатся органические остатки переработки нефти, что способствует восстановлению золота. Выбор серусодержащих отходов переработки нефти обусловлен содержанием органических компонентов, облегчающих процесс взаимодействия золота с серусодержащими компонентами.

Был проведен количественный анализ элементарного золота в исходных рудах. Исходная измельченная руда Васильковского ГОК содержит 2,2 г на тонну руды. В таблице 1 приведены количества элементарного золота. Данный анализ был проведен с использованием AAC (атомно-адсорбционный анализ).

Метод выщелачивания золота с использованием S_T , вместо цианирования дал положительные результаты. В каждую пробу из руды, в том числе, флотационную и сорбционную были добавлены S_T в присутствии слабощелочного аммиачного раствора, воздуха или KMnO_4 в качестве окислителя. Окислительная способность каждого из реагентов представлена в таблице 2.

Таблица 1 – Содержание золота в рудах «Алтынтау Кокшетау» (AAC)

Проба	Au, г/т
Флотационная руда	0,7
Сорбционная руда	4,2
Исходная руда	2,2
С хвостохранилища	0,2

Таблица 2 – Содержание золота в рудах «Алтынтау Кокшетау» после выщелачивания S_T

Пробы	Время, ч	Окислитель	Au, мг/л
Флотационная проба (№5)	6	Воздух	0,02
Сорбционная проба (№6)	6	Воздух	0,025
Флотационная проба (№9)	4	KMnO ₄ , 0,05М	0,04
Флотационная проба (№10)	6	KMnO ₄ , 0,05М	0,045
Сорбционная проба (№11)	4	KMnO ₄ , 0,05М	0,036
Сорбционная проба (№12)	6	KMnO ₄ , 0,05М	0,048

Согласно полученным результатам видно что, по истечению времени выщелачиваемость золота в аммично-тиосульфатном растворе растет в зависимости от времени перемешивания и типа окислителя. Также, извлечение золота выросло почти в два раза при использовании KMnO₄ по сравнению с воздухом. В таблице 3 даны начальные результаты выщелачивания с использованием S_T . К примеру, степень выщелачивания сорбционной руды достигла 85,7% при данных условиях. В то время как извлечение золота из руд достигает примерно 70% при цианидном выщелачивании.

Таблица 3 – Количество извлекаемого золота после выщелачивания S_T (AAC)

Пробы	Время, ч	Содержание Au после добавления S_T на 1 г исходных материалов, $\times 10^{-6}$ г	Содержание Au в пересчете на 1 г исходных материалов, $\times 10^{-6}$ г	Выход по массе после добавления S_T , %
Флотационная проба (№5)	6	1,44	0,7	–
Сорбционная проба (№6)	6	1,5	4,2	35,7
Флотационная проба (№9)	4	3	0,7	–
Флотационная проба (№10)	6	3,375	0,7	–
Сорбционная проба (№11)	4	2,7	4,2	64,3
Сорбционная проба (№12)	6	3,6	4,2	85,7

Тиосульфатное выщелачивание снижает нагрузку на окружающую среду, так как химические реагенты, используемые в данном процессе, уже используют в качестве удобрения в сельском хозяйстве. Выбор серусодержащего органического реагента обусловлен его меньшей токсичностью.

Результаты исследования концентрации металлов после выщелачивания серусодержащим реагентом представлены в таблицах 4, 5. Процент извлечения золота составляет от 84 до 95%. Процесс извлечения золота серусодержащими органическими реагентами в присутствии окислителей, амиака и катализатора CuSO₄ сопровождается хорошим извлечением не только золота, но и таких сопутствующих металлов как серебро, медь и мышьяк.

Особенно мышьяк хорошо выделяется из сорбционной фракции при окислении кислородом воздуха (таблица 5).

Таблица 4 – Концентрация металлов после выщелачивания S_T



Наименование пробы	Массовая доля, мг/л				
	Au	Ag	Cu	Zn	As
Исходная руда, S_T , воздух	0,06	0,05	11,53	0,03	49,67
Исходная руда, S_T , перманганат	0,07	0,03	10,77	0,04	49,23
Флотационная руда, S_T , воздух	0,03	0,02	7,25	0,04	1,42
Флотационная руда, S_T , перманганат	0,04	0,06	9,37	0,04	1,43
Сорбционная руда, S_T , воздух	0,13	0,47	18,47	0,05	130,73
Сорбционная руда, S_T , перманганат	0,10	0,25	6,22	0,02	68,90
Сорбционная руда, S_T , воздух, катализатор	0,08	0,12	6,98	0,09	17,16

Таблица 5 – Анализ содержания металлов в различных фракциях

Наименование пробы	Массовая доля определяемых элементов, мг/л				
	Au	Ag	Cu	Zn	As
Исходная руда	2,38	60,57	0,006	0,003	1,010
Сорбционная руда	4,63	102,99	0,210	0,008	17,71
Флотоконцентрат	0,78	65,14	0,004	0,003	0,012

Процесс извлечения металлов при обработке S_T , вероятно, достаточно удовлетворительно можно объяснить образованием политионатов, которые получаются при восстановлении сульфитов, содержащихся в серных отходах. Политионаты часто превращаются в тиосульфаты по реакции с некоторыми реагентами, такими как цианиды и сульфиты. Взаимодействие SO_2 и H_2S в этаноле в присутствии органических оснований приводит к образованию политионовых кислот. Тем более в серных отходах нефтеперерабатывающей промышленности содержатся органические соединения с длиной углеводородной цепи от 8 до 22, что также способствует образованию политионатов, которые при тиосульфатном выщелачивании в последующей стадии десорбции раствора ионообменными смолами используются как элюенты.

Установлено, что образование тетратионовой кислоты сопровождается выделением сероводорода. На этой основе было сделано заключение о том, что происходит окисление тиосерной кислоты и что окислителем является сера. Под влиянием катализатора, иона органического основания,monoатомная сера, образовавшаяся при частичном разложении тиосерной кислоты (4) приобретает более сильно выраженные окислительные свойства, в связи с чем становится возможной реакция (5) [5]. Выделяющийся сероводород вступает во взаимодействие с H_2SO_3 , а образующаяся при этом сера вновь реагирует по уравнению (5). Процесс описывается уравнением (6):



По-видимому, в зависимости от природы органического основания в той или иной степени успевают образоваться двухатомные молекулы S_2 , что приводит к параллельному или исключительному образованию пентатионовой кислоты. Использование серусодержащих органических отходов способствует ускорению выщелачивания, увеличению выхода золота и уменьшению расхода выщелачивающего агента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Физико-химический анализ отходов производства золота позволил определить условия процессов выщелачивания:

- pH взаимодействия золотоносной руды и щелочных растворов S_T pH=8-9;
- получены электронные спектры поглощения растворов золота и S_T , максимум поглощения золота лежит в области 312 нм и максимум поглощения раствора S_T в области 305 нм, в

электронных спектрах поглощения растворов смесей растворов золота и серы эти полосы отсутствуют, что говорит о глубоком взаимодействии золота и S_T ;

– в результате поиска экологических способов извлечения золота в качестве реагента для выщелачивания золота был использован серусодержащий реагент S_T , процент извлечения золота составляет 86%.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Патент США № 6344068.
- [2] Вольнский Н.П. Тиосерная кислота, политионаты, реакция Вакенродера. – М.: Наука, 1971.
- [3] Смолянинов В.В., Шехватова Г.В., Смагин В.А. Способ получения золота из сульфидных золотосодержащих руд // Патент РФ №2385959, приоритет от 28.10.2008 г., опубликовано 10.04.2010 г., бюлл. № 10.
- [4] Смолянинов В.В., Шехватова Г.В., Смагин В.А. Способ получения политионатов органических оснований // Патент РФ № 2404948, приоритет от 12.09.2008 г., опубликовано 27.11.2010 г., бюлл. № 33.
- [5] Smolyaninov V.V. Electrophoresis and Thin-Layer Chromatography of Organic Base Polythionates // J. Chromatography, 53 (1970) 337-343.
- [6] Макотченко Е.В., Малкова В.И., Белеванцев В.И. Электронные спектры поглощения галогенидных комплексов золота (III) в водных растворах // Координационная химия. – 1999. – Т. 25, № 4. – С. 302-309.

REFERENCES

- [1] Patent SShA № 6344068.
- [2] Volynskij N.P. Tiosernaja kislota, politionaty, reakcija Vakenrodera. M.: Nauka, 1971.
- [3] Smoljaninov V.V., Shehvatova G.V., Smagin V.A. Sposob poluchenija zolota iz sul'fidnyh zolotosoderzhashhih rud. Patent RF №2385959, prioritet ot 28.10.2008 g., opublikovano 10.04.2010 g., bjull. № 10.
- [4] Smoljaninov V.V., Shehvatova G.V., Smagin V.A. Sposob poluchenija politionatov organicheskikh osnovaniij. Patent RF № 2404948, prioritetot 12.09.2008 g., opublikovano 27.11.2010 g., bjull. № 33.
- [5] Smolyaninov V.V. Electrophoresis and Thin-Layer Chromatography of Organic Base Polythionates. J. Chromatography, 53 (1970) 337-343.
- [6] Makotchenko E.V., Malkova V.I., Belevancev V.I. Elektronnye spektry pogloshchenija galogenidnyh kompleksov zolota (III) v vodnyh rastvorah. Koordinacionnaja himija. 1999. T. 25, № 4. C. 302-309.

АЛТЫНДЫ ЦИАНИДПЕН СІЛТІСІЗДЕНДІРУ ӘДІСІН КҮКІРТ ҚҰРАМДАС ҚАЛДЫҚТАРМЕҢ ЗЕРТТЕУ

Г. К. Сұгүрбекова, Н. К. Ахметов, Г. К. Демеуова, Б. А. Серікбаев, Д. Х. Қамысбаев

Назарбаев Университет, NURIS, Астана, Қазақстан

Тірек сөздер: әдіс, сілтісіздендіру, күкірт құрамdas.

Аннотация. Мақалада цианидке балама сілтісіздендіру әдісіне колайлы шарттарды зерттеу нәтижесі келтірілген. Экологияға қауіпсіз бағасымен тиімді және ең жақсы алтынды еріткіш қабілетті бар химиялық ерітіндіні қолдану зерттеу жұмысының басты нәтижесі болып табылады.

Поступила 11.11.2014г.