

Г. Д. ЗАКУМБАЕВА, А. К. ЖУМАБЕКОВА, А. Д. ГАЗИЗОВА, Л. В. КОМАШКО

ВЛИЯНИЕ ПЛАТИНЫ НА СВОЙСТВА ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЦЕОЛИТОМ HZSM

Цеолитсодержащие катализаторы, широко использующиеся в теоретических и прикладных исследованиях, все еще недостаточно изучены, особенно это относится к модифицированным переходными металлами системам, способным проводить при контакте с углеводородами несколько процессов, т.е. обладающих полифункциональными свойствами [1]. Для повышения селективности цеолиты промотируют различными металлами (Pt, Pd, Ni, Co, Mo), их оксидами и сульфидами. Металлические компоненты являются активными гидрирующими–дегидрирующими катализаторами [2].

Процесс каталитических превращений н-алканов в присутствии водорода с образованием смеси разветвленных насыщенных углеводородов с повышенным октановым числом относится к одному из наиболее перспективных способов улучшения эксплуатационных характеристик бензина. Нефтяные фракции с высоким содержанием нормальных парафинов, в частности н-гексан, подвергают гидроизомеризации с применением бифункциональных катализаторов, содержащих благородный металл [3–5].

Проблема каталитической гидропереработки тяжелых парафинов в н- и изо-алканы, олефины и другие углеводороды с более низким молекулярным весом имеет большое прикладное значение для расширения источников реального сырья в связи с ухудшением качества добываемой нефти. Химические превращения н-парафинов при этом сводятся к разрыву $>\text{C}-\text{C}<$ цепи, получению более легких углеводородных фракций и изомеризации их с образованием изо-парафинов. Нефть на многих месторождениях Казахстана представляет собой высокопарафинистые, высокосернистые системы. Вопрос каталитической гидропереработки тяжелых н-алканов мало освещен в литературе [6, 7].

Целью данной работы является исследование превращения тетрадекана на цеолитсодержащем Fe-катализаторе группы КТЖ, промотированном платиной (0,1–0,4%).

Экспериментальная часть. Исследование проводилось в проточном реакторе, представляющем собой вертикально расположенную трубку из нержавеющей стали с равномерным электрообогревом по высоте. Катализаторы группы КТЖ изучены в реакциях превращения тетрадекана при варьировании температуры от 280 до 400°C, давлении водорода 2 МПа, отношении $\text{H}_2: сырье – 200:1 и объемной скорости 5 ч⁻¹.$

Катализаторы готовили пропиткой смеси $\text{Al}_2\text{O}_3+\text{HZSM}$ водными растворами солей $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $\text{H}_2\text{PtCl}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ и др. Влажный образец формовали в виде гранул, сушили при температурах 100–250°C (5 ч) и прокаливали при 500°C в течение 5 ч. Скорость подъема температуры 20–30°C/мин. Перед опытом катализатор загружали в реактор и восстанавливали водородом при температуре 400°C.

Углеводородный состав продуктов реакции анализировали на хроматографе Chrom-4 с колонкой из нержавеющей стали, заполненной γ -оксидом алюминия фирмы Supelco (газ-носитель – аргон).

Результаты и их обсуждение. В работе изучены структура и каталитические свойства $\text{Fe-Pt}/\text{Al}_2\text{O}_3$ катализаторов, модифицированных цеолитом HZSM и другими добавками. Содержание платины в катализаторах составляло 0,1–0,4 мас.%.

Электронной микроскопией (увеличение 120 000) в системе Fe – 0,1% Pt (КТЖ-15) обнаружен агрегат из плотных частиц размером $\sim 200 \text{ \AA}$, микро-

дифракционная картина от которого представлена двумя кольцами и может быть отнесена к Fe_2O_3 (рис. 1, а). Рыхлые скопления из частиц разме-

ром 100 \AA дают дифракционную картину, которую можно отнести к смеси Pt_3O_4 и Mo_9O_{26} (рис. 1, б) и небольшие рыхлые агрегаты из дисперс-

ных частиц размером 20 \AA , фаза CeO_2 (рис. 1, в).

В катализаторе КТЖ-17 (Fe – 0,4% Pt) наблюдались большие скопления рыхлых частиц




Рис. 1. Электронно-микроскопические снимки катализатора КТЖ-15:
а – частицы Fe_2O_3 ; б – рыхлые скопления фаз Pt_3O_4 и Mo_9O_{26} ; в – частицы CeO_2

размером 80–100 \AA° , микродифракция которых показывает образование фаз $\beta\text{-Pt}_3\text{Mo}$ (рис. 2, а) и плотные агрегаты из дисперсных частиц размером 50–60 \AA° (рис. 2, б). По данным микродифракции частицы имеют близкие наборы межплоскостных расстояний, соответствующие нескольким фазам Pt–Fe. Кроме того, в КТЖ-17 обнару-

жены скопления частиц размером 40–80 \AA° , которые могут быть отнесены к фазе Fe_2PO_5 (рис. 2, в). Сравнение данных рис. 1 и 2 показывает, что с ростом содержания платины от 0,1 до 0,4 мас.% происходит изменение структуры и химического состава катализатора в связи с образованием кластеров Pt–Fe различного строения и фазы $\beta\text{-Pt}_3\text{Mo}$.




Рис. 2. Электронно-микроскопические снимки катализатора КТЖ-17:
а – частицы фазы $\beta\text{-Pt}_3\text{Mo}$; б – кластеры Pt–Fe; в – фаза Fe_2PO_5

Размеры гетероядерных частиц Pt–Fe колеблются от 50 до 60 Å, а в случае β–Pt₃Mo – от 80 до 100 Å, т.е. наблюдается образование наноразмерных гетероядерных кластеров. При низком содержании платины (0,1%) образуются рыхлые скопления смеси Pt₃O₄ и Mo₉O₂₆ (d≤100 Å). Необходимо отметить, что катализаторы КТЖ-15 и КТЖ-17 можно отнести к наноразмерным системам.


Каталитические свойства синтезированных катализаторов были испытаны в реакции гидро-

превращения тетрадекана. На рис. 3 представлена зависимость степени конверсии н-алкана – C₁₄ от температуры.

Как следует из рис. 3, с увеличением концентрации платины от 0,1 до 0,4 % конверсия тетрадекана при 280°C возрастает от 42,2 до 59,1%. Наблюдаемый значительный разрыв в активности катализаторов КТЖ-15 и КТЖ-17 имеет место практически во всем изученном интервале температур и выравнивается при 400°C.

Одним из важных характеристик катализаторов гидропереработки тяжелых н-алканов является способность проводить направленный гидрокре-

Рис. 3. Конверсия тетрадекана в зависимости от температуры на катализаторах с различным содержанием Pt.
P = 2 МПа, V_{об} = 5 ч⁻¹, H₂·сырье = 200:1




кинг и изомеризацию с получением высокооктановых изо-алканов C₅–C₉, компонентов бензина.

На рис. 4 представлены данные по выходу изо-алканов C₅–C₉ и C₁₀–C₁₄ при гидропревраще-

нии тетрадекана на катализаторах группы КТЖ при варьировании температуры. При сравнении кривых 1 и 2 (рис. 4) видно, что независимо от температуры выход изо-алканов C₅–C₉ существен-

Рис. 4. Влияние температуры на выход изо-алканов при превращении тетрадекана.
1 – C₅–C₉ (КТЖ-17);
2 – C₅–C₉ (КТЖ-15);
3 – C₁₀–C₁₄ (КТЖ-17);
4 – C₁₀–C₁₄ (КТЖ-15)



**Влияние концентрации платины в катализаторе на конверсию и состав
продуктов реакции гидропревращения тетрадекана ($P = 2\text{ МПа}$, $V_{\text{об}} = 5 \text{ ч}^{-1}$, H_2 ; сырье = 200)**

Выход продуктов, %	Температура процесса, °C						Катализаторы
	280	300	320	350	380	400	
Конверсия	42,2	48,0	63,9	67,3	85,4	96,2	
ΣC_1-C_4 -углеводороды	5,0	22,2	35,9	42,4	63,3	76,2	
Σ н-алканы C_5-C_{13}	10,9	7,3	9,3	6,8	6,1	5,0	
Сароматические углеводороды	2,2	1,6	1,2	2,2	1,2	2,0	
Солефины	сл.	0,1	0,2	0,3	сл.	0,5	
C_{14+}	0,2	0,1	0,1	0,1	сл.	0,2	
тетрадекан	57,8	52,0	36,1	32,7	14,6	3,8	
Конверсия	59,1	68,6	71,5	75,0	91,4	94,8	
ΣC_1-C_4 -углеводороды	4,4	27	29,8	37,2	47,3	59,7	
Σ н-алканы C_5-C_{13}	13,4	12,1	10,9	11,4	14,6	10,8	
Сароматические углеводороды	3,3	3,2	3,1	1,8	1,7	0,7	
C_{14+}	0,6	0,4	0,4	0,3	0,1	0,2	
тетрадекан	40,9	31,4	28,5	25,0	8,6	5,2	

но выше (1,5–2 раза) на катализаторе с более высоким (0,4%) содержанием платины. Этот эффект особенно значителен при 280°C. Выход изо-алканов $C_{10}-C_{14}$, представляющих собой компоненты дизельного топлива, не превышает 2–4%.

В табл. приведены результаты по выходу других продуктов при превращении тетрадекана. С ростом температуры (280–400°C) процесс гидрокрекинга с образованием н-алканов C_1-C_4 возрастает от 5,0 до 76,2 (КТЖ-15) и от 4,4–59,7% (КТЖ-17).

В составе C_1-C_4 -углеводородов обнаружены метан, этан, пропан, бутан, изо-бутан, этилен, пропилен, бутилен, изо-бутилен. Сравнительный анализ данных выхода н-алканов C_1-C_4 показывает, что с ростом концентрации платины в составе катализатора степень глубокого гидрокрекинга тетрадекана с образованием газообразных продуктов существенно снижается при всех температурах и возрастает (~2 раза) содержание н-алканов C_5-C_{13} , которые также являются компонентами моторных топлив. Среди других продуктов реакции представляет интерес образование ароматических углеводородов (бензол, толуол, о- и п-ксилолы) и олефинов, последние были обнаружены (0,1–0,5%) только при превращении тетрадекана на КТЖ-15 (0,1 % Pt).

Из данных рис. 3 и табл. следует, что синтезированные катализаторы обладают полифункциональными свойствами, среди которых главными превалирующими являются гидрокрекинг и

изомеризация. Присутствие в продуктах реакции указанных соединений свидетельствует о параллельно-последовательном протекании реакций гидрокрекинга, дегидрирования, изомеризации, дегидроциклизации и алкилирования. При повышении температуры >300°C происходит снижение выхода жидких продуктов и нарастает глубокий гидрокрекинг тетрадекана до C_1-C_4 -углеводородов.

Ранее нами при исследовании катализатора КТЖ-17 (0,4% Pt) методом мессбауэровской спектроскопии было показано образование фаз Pt–Fe в восстановительной среде [1,7]. Эти данные хорошо согласуются с результатами микродифракции. В случае КТЖ-16 (0,2% Pt) взаимодействие платины с железом методом ЯГРС не обнаружено. Это дает возможность предполагать, что при более низкой концентрации платины (0,1%) наблюдаемый эффект сохраняется. Подобное заключение находится в соответствии с показателями, полученными другими физико-химическими методами (рис.1). При обработке водородом при температуре 20–500°C в КТЖ-16 наблюдалась переходы $\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ для двух форм железа, отличающихся их положением в структуре катализатора. Существенное различие в структуре и химическом составе наноразмерных катализаторов КТЖ, отличающихся содержанием платины в активной фазе, определяет их катализитические свойства в реакции гидропереработки тетрадекана.

Таким образом, исследование катализитических свойств катализаторов КТЖ-15 и КТЖ-17 показывает, что с ростом концентрации платины от 0,1 до 0,4% происходит существенное увеличение активности (рис. 3), выхода изо-алканов C_5-C_9 (рис. 4) и снижение процесса глубокого гидрокрекинга с образованием н-алканов C_1-C_4 во всем изученном интервале температур. Наблюдаемые изменения катализитических свойств с ростом содержания платины связаны с перестройкой структуры и химического состава катализатора. Увеличение концентрации платины приводит к его эффективному взаимодействию с железом и молибденом с образованием наноразмерных гетероядерных Pt–Fe и Pt–Mo-кластеров, обладающих высокой активностью и избирательностью.

ЛИТЕРАТУРА

1. Закумбаева Г.Д., Газизова А.Д., Жумабекова А.К., Бродский А.Р., Яскевич В.И. // Материалы VII Российской конференции «Механизмы каталитических реакций». СПб., 2006. С. 200-203.
2. Закумбаева Г.Д., Газизова А.Д., Жумабекова А.К., Бродский А.Р. // Известия НАН РК. Сер. химическая. 2005. № 6. С. 35-40.
3. Лапидус А.Л., Ментюков Д.А., Дергачев А.А., Михин И.В., Силакова А.А. // Нефтепереработка и нефтехимия. 2005. № 7. С. 9-12.
4. Лапидус А.Л., Ментюков Д.А., Дергачев А.А., Михин И.В., Силакова А.А. // Нефтепереработка и нефтехимия. 2006. № 6. С. 42-47.

5. Закарина Н.А., Акулов А.Г., Акулова Г.В., Григорьева В.П. // Известия НАН РК. Сер. химическая. 2004. № 3. С. 23-28.

6. Лопаткин С.В., Ионе К.Г. // Нефтехимия. 2002. Т. 42, № 3. С. 214-221.

7. Закумбаева Г.Д., Жумабекова А.К., Газизова А.Д., Бродский А.Р. // Нефтепереработка и нефтехимия. 2006. № 10. С. 12-14.

Резюме

Платина мөлшерін (0,1–0,4%) түрлендіру кезінде ертүрлі қоспалармен модифицирленген цеолитқұрамды Pt–Fe/ Al_2O_3 катализаторларының каталитикалық қасиеттері және құрылымы зерттелген. Синтезделген катализаторлардың каталитикалық қасиеттері тетрадеканды гидроайналдыру реакцияларында байқалды. Белсенділігі жоғары катализаторлардың наноөлшемді көпфункционалды жүйелер болып табылатындығы көрсетілді.

Summary

The structure and catalytic properties of zeolite-containing Pt–Fe/ Al_2O_3 catalysts with content of Pt (0,1–0,4%) and modified by various additives have been studied. The catalytic properties of synthesized catalysts were tested in hydrotreating of tetradecane. It has been shown that the catalysts are polyfunctional systems having a high activity.

УДК 541.128.13

Институт органического
катализа и электрохимии
им. Д. В. Сокольского

Поступила 3.04.07г.