

## ЗАКОНОМЕРНОСТИ АДСОРБЦИИ ПАВ НА ТВЕРДОФАЗНЫХ НАПОЛНИТЕЛЯХ В ЛАКОКРАСОЧНЫХ СИСТЕМАХ

Одним из существенных факторов, определяющих физико-механические, защитные и декоративные характеристики лакокрасочных покрытий, является степень дисперсности входящих в их состав пигментов. Несмотря на возможности современного диспергирующего оборудования, обеспечивающего высокую дисперсность пигментов, из-за самопроизвольного развития процессов агрегирования, особенно при хранении ЛКМ, качество их ухудшается.

Эффективным способом предотвращения агрегирования пигментов является введение в состав ЛКМ поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые способны целенаправленно изменять поверхностные свойства на межфазных границах раздела «пигмент–ПАВ», «пигмент-дисперсионная среда», «ПАВ-дисперсионная среда» [1].

В целом дезагрегирующий эффект зависит от природы используемых пленкообразователей, пигментов и ПАВ и их количественных содержаний в лакокрасочной системе.

Для сопоставительной оценки дезагрегирующего эффекта катионактивного ПАВ АС [2, 3] в среде различных пленкообразующих, а именно в

натуральной полимеризованной олифе (ТУ 655-РК 00212920-0020-96) и в растворах битума (растворитель уайт-спирит), исследовали его адсорбцию на порошках алюминиевой пудры ( $S = 17,2 \text{ м}^2/\text{г}$ , ГОСТ 5494) и свинцового сурика ( $S = 7,5 \text{ м}^2/\text{г}$ , ГОСТ 19151).

В суспензиях при фиксированном содержании пигментов (алюминиевая пудра – 0,2 г, свинцовый сурик – 1,0 г), варьировали содержания ПАВ ( $1,2 \cdot 10^{-3}$ – $1,0 \cdot 10^{-2}$  моль). Развитие процессов адсорбции устанавливали при различных температурах ( $T = 283$ – $323$  К). Продолжительность опытов ограничивали 40 минутами, что оказалось достаточным для достижения адсорбционного равновесия. По завершении опытов суспензии разделяли центрифугированием (в терmostатируемом режиме) и в жидкой фазе измеряли поверхностное натяжение (по прибору Ребиндера и капиллярным методом). Количество адсорбированного ПАВ ( $\Gamma$ , моль/м<sup>2</sup>) определяли по заранее полученным градуировочным зависимостям  $\sigma = f(C_{\text{ПАВ}})$ .

1. **Система на основе олифы.** Установленные закономерности адсорбции ПАВ АС на алюминиевой пудре ( $\Gamma_1$ , моль/м<sup>2</sup>) и свинцовом

сурике ( $\Gamma_2$ , моль/м<sup>2</sup>) удовлетворительно согласуются с выражениями:

$$\Gamma_1 = 0,21 \cdot C_{\text{ПАВ}}, \quad (1)$$

$$\Gamma_2 = 9,35 \cdot C_{\text{ПАВ}}. \quad (2)$$

Адсорбционная емкость у алюминиевой пудры оказалась в 2,2–2,3 раза больше, чем у свинцового сурика. В этом же пленкообразующем адсорбции ПАВ на алюминиевой пудре линейно возрастает по мере увеличения температуры, в то же время на свинцовом сурике характеризуется экстремумом, с максимумом при  $T = 297 \pm 2$  К, что согласуется с ниже представленными зависимостями:

$$\Gamma_1 = 1,58 \cdot 10^{-5} \cdot T - 2,04 \cdot 10^{-5}, \quad (3)$$

$$\Gamma_2 = 1,9 \cdot 10^{-6} \cdot T^2 + 1,13 \cdot 10^{-3} \cdot T - 1,68 \cdot 10^{-2}. \quad (4)$$

Определены энергетические характеристики адсорбции ( $\Delta Z$ ), которые являются результирующим показателем ряда других процессов, сопутствующих адсорбционному закреплению ПАВ, а именно:

1. Собственно адсорбционного взаимодействия АС с пигментами.

2. Деструктурирования дисперсионной среды, сопровождающегося высвобождением ПАВ, входящих в состав композиций, и участием их в адсорбционных процессах; последнее характерно для битумсодержащих композиций.

3. Разрушение межмолекулярных ассоциатов, образуемых при взаимодействии аминсодержащего ПАВ с компонентами дисперсионной среды, в частности с жирными кислотами, входящими в состав олифе.

4. Десорбция ПАВ с межфазных поверхностей «жидкость–воздух», «жидкость–пигмент».

Если первый процесс, независимо от природы сил адсорбционного закрепления молекул ПАВ на пигментах является экзотермическим, то все остальные, требуют на их реализацию затрат энергии извне.

В системе на основе олифи значение  $\Delta Z$  составило +4,35 кДж/моль, что очевидно обусловлено затратами энергии на разрушение молекулярных ассоциатов аминсодержащего ПАВ с кислотами в составе пленкообразователя. Увеличение температуры в композициях на основе свинцового сурика благоприятствует концентрированию ПАВ на поверхности пигмента, что связано с хемосорбционным закреплением молекул АС ( $\Delta H = -30,6$  кДж/моль).

**2. Система на основе битума.** Закономерности адсорбции ПАВ в битумных композициях отражают обобщенные зависимости:

$$\Gamma_1 = [0,28 - 2,91 \cdot 10^{-3} \cdot (C_{\text{БИТ}} - 20)] \cdot C_{\text{ПАВ}}, \quad (5)$$

$$\Gamma_2 = [0,13 - 2,1 \cdot 10^{-3} \cdot (C_{\text{БИТ}} - 20)] \cdot C_{\text{ПАВ}}. \quad (6)$$

В битумных составах, также как и в олифе, на температурных зависимостях адсорбции АС на свинцовом сурике, отмечали наличие экстремума:

$$\Gamma_2 = 7,39 \cdot 10^{-7} - T + 0,07. \quad (7)$$

Результирующий тепловой эффект при этом составил  $\Delta H = -18$  кДж/моль, что дополнитель но подтверждает предпочтительность хемосорбционного закрепления аминсодержащего ПАВ на сурике и в этом пленкообразующем.

Сравнивая показатели адсорбции ПАВ в композициях, содержащих различные пленкообразователи и пигменты, можно дополнительно заключить:

– в сопоставительных режимах адсорбции степень концентрирования ПАВ АС на пигментах в битумных композициях выше; так при незначительных температурах (до 295К) в битумных композициях показатели адсорбции АС, соответственно на свинцовом сурике и алюминиевой пудре в 1,3–1,4 раза больше, чем в олифе;

При нормальных условиях (295 К, 101325 Па) в обоих пленкообразующих адсорбционная емкость алюминиевой пудры в 2,2–2,3 раза больше, чем у свинцового сурика.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Болатбаев К.Н., Дюрягина А.Н., Островной К.А. Модифицирование композитов поверхностно-активными веществами. Петропавловск, 2005. 184 с.

2. Болатбаев К.Н., Дюрягина А.Н., Нурушов А.К., Корытникова О. Способ получения ингибитора кислотной коррозии металлов. Предпатент РК №14466. 2004.

3. Болатбаев К.Н., Дюрягина А.Н., Нурушов А.К., Корытникова О. Способ получения ингибитора кислотной коррозии металлов (варианты). Предпатент РК №14467. 200.

#### Резюме

Аминқұрамды БАЗ АС-тің оның әртүрлі жүқа қабық түзушілер ортасында алюминий опасы мен қорғасын жосасы ұнтақтарында адсорбциясын зерттеу негізінде дезагрегациялық эффектісіне салыстырмалы түрде бағалау жүргізілді.

#### Summary

In the work was made comparative appreciation of disaggregating effect of amines-containing SAS AS on the bases of researching of its adsorption in powders of alluminium powder and argentic paint in the surrounding of various film building substances.

УДК 661.1:541.18

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаяева Поступила 28.05.07г.